



POLISTIRENO KLIJAI POLYSTYRENE ADHESIVE 28 A

Techniniai duomenys :

Pagrindas	vandens dispersija
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	fizinis džiūvimas
Kooregavimo laikas	apie 55 minutes
Pilnai išdžiūsta	Apie 24 val.
Išėiga	apie 1000 - 1500 g/m ² . (klijuojant taškiniu būdu apie 200 gr/m ²)
Klijavimo jėga	15.5 N/cm ² (DIN 18156)
Tankis	1,35 g/cm ³
Terminis atsparumas	nuo -20 °C iki + 70 °C

Produkto aprašymas:

Naudojimui klijai /pasta putų polistirenui klijuoti

Charakteristikos:

- Stipriai klijuoja
- Nedegūs
- Be tirpiklių

Panaudojimas:

- kietų ir minkštų putų polistireno plokščių klijavimui
- klijuoja putų polistirolo plokštes prie lubų
- klijuoja izoliacines plokštes ir dekoratyvines plokštes prie plytų, medienos, betono, tinko ir t.t

Įpakavimas ir spalva:

indai po 1 kg, 5 kg, 15 kg

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

- Medžiagos: akmuo, medis, plokštės betonas ir pan.
- Paviršių stovis: švarus, sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas. Labai porėti paviršiai turi būti nugruntuoti gruntu

Naudojimas:

- Naudojimo būdas: Rantuotomis statybinėmis 5 mm šukomis užtepkite klijais tokį plotą, kurį suspėsite priklijuoti per 10 min. Pritaikius klijuojamą detalę, stipriai prispauskite
- Instrumentą valykite vandeniu

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

NUORODA: ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir bandymais yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Jūs turite patys patikrinti mūsų rekomendacijas ir produktus ar jie tinkami numatomiems procesams ir tikslams. Šalia mūsų duomenų reikia atkreipti dėmesį ir į atitinkamas organizacijų bei atitinkamų DIN normų taisykles bei instrukcijas. Mūsų produktų naudojimo ir perdavimo bei remiantis mūsų technine panaudojimo informacija Jūsų pagamintų produktų mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė. Mūsų produktai parduodami remiantis Bendromis pardavimo ir tiekimo sąlygomis.