

FIX ALL CRYSTAL

SKAIDRUS KLIJUOJANTIS HERMETIKAS

Teciniai duomenys:

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2-3 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	38 ± 5 ShoreA
Tankis	1, 04g/mL
Maksimalus siūlės judėjimas	20%
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0,8 N/mm ² (DIN 53504)
Klijavimo jėga	2,4 N/mm(DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	300% (DIN 53504)

Produkto aprašymas:

Fix All Crystal visiškai skaidrus, neutralus, elastinis, vienkomponentis hermetikas MS polimero® pagrindu.

Įpakavimas ir spalva:

Spalva: skaidrus
Įpakuota tūtelėse po 290 ml

Charakteristikos:

- lengvai ir paprastai naudojamas,
- visišškai skaidrus
- po polimerizacijos išlieka elastišku
- dažomas "drėgnu ant drėgno" vandens pagrindo dažais
- atsparus UV spinduliams

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Panaudojimas:

- Skaidriam klijuojavimui statybose ir metalo pramonėje
- Elastiniam sujungimui visose statybos srityse
- Skaidraus stiklo klijuojimui

Atsparumas chemikatams :

Atsparus vandeniui, alyviniams skiedikliams, neorganinėms rūgštims ir šarmams, mineraliniams tepalams. Mažiau atsparus aromatiniams skiedikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloro vandeniliui.

Paviršiai:

Tipai: visos statybinės medžiagos, stiklas, metalai, mediena, polichlorvinidas, dauguma plastikų, akmuo ir t.t.

Paruošimas: paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas. Gali būti drėgnas. Labai porėtiems paviršiams naudoti gruntą

FIX ALL CRYSTAL

SKAIDRUS KLIJUOJANTIS

HERMETIKAS

Primer 150, plastikinius paviršius galima padengti Soudal Surface Activator

Siūlės dydis :

- minimus plotis: kljuojant 2 mm,
- maksimalus plotis: kljuojant 10 mm

Naudojimas:

Naudojimo būdas: silikoninio pistoleto pagalba.

Remontas: tuo pačiu Fix All Crystal.

Išlyginkite sujungimus, naudodami įrankį, sudrėkintą muilo tirpalu, kol neužsitraukė plėvelė.

Siūlės formavimas: muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele.

Temperatūra: nuo +1°C iki +30°C

Valymas: Soudal Fix All Cleaner

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Pastaba:

- Soudal Fix All Crystal galima dažyti. Alkidinių dažų džiūvimo laikas gali pailgėti
- Esant dideliame kljuojamų medžiagų kiekiui rekomenduojama atlikti testą tinkamumui
- Fix All Crystal veikiant tam tikrom sąlygoms gali išblukti.
- Kljavimo jėga lėtai didėja ir pilnai sukietėja po 28 parų. Tai reikia žinoti naudojant struktūriniam kljavimui.