

FIX ALL ULTRA

SKAIDRŪS LABAI STIPRIAI

KLIJUOJANTYS KLIJAI

Teciniai duomenys:

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja (*)	apie 2 min. (20°C / 65% R.H.)
Pataisymo laikas	Per pirmas 5 minutes
Pilnai išdžiūsta (*)	Po 24 valandų
Kietumas	30 ± 5 ShoreA
Tankis	1, 05g/mL
Naudojimo temperatūra	Nuo 1 ° C iki 30 ° C
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	1,1 N/mm ² (DIN 53504)
Klijavimo jėga (*)	4,5 N/ mm ² (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	250% (DIN 53504)

(*) šios reikšmės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas

(**) priklausomai nuo pagrindo rūšių

Produkto aprašymas:

Fix All Ultra visiškai skaidrūs, neutralūs, elastiniai, vienkomponenčiai klijai MS polimero® pagrindu.

Charakteristikos:

- chemiškai neutralus, labai stipriai klijuoja
- panaudojus pastoviai išlieka elastingu, nejautrus vibracijoms ir temperatūros kaitai, atsparus drėgmei, alifatiniams tirpikliams, mineralinėms alyvoms, riebalams, nekoncetruotoms rūgštims ir šarmams
- labai greitai sukietėja, suklijuoti paviršiai gali būti apkrauti po 90 min.
- bespalvis, bekvapis, sudėtyje nėra tirpiklių

- efektyviai klijuoja netolygius ir nepriglundančius paviršius, gali būti naudojami užpildyti ertmės
- tinka vidaus ir išorės darbams

Panaudojimas:

- lanksčių medžiagų klijavimui - guma, oda, dirbtinė oda, kamštis, tekstilės medžiaga (taip pat impregnuotos), drobės ir tt.
- skaidrių medžiagų, tokių kaip ABS, organinis stiklas, stiklas, PMMA, klijavimui
- mediena, metalai, daugelis plastikų, porcelianas, keramika, polistirolas ir kitų statybinių medžiagų klijavimui. Nenaudoti PE, PP, labai akytiems substratams, tokiems kaip natūralus akmuo. Jeigu abejojate, kreipkitės į techninį Soudal skyrį.

FIX ALL ULTRA

SKAIDRŪS LABAI STIPRIAI

KLIJUOJANTYS KLIJAI

Įpakavimas ir spalva:

Spalva: skaidrūs
Įpakuota tūbelėse po 20 ml

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje
esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

STANDARTAI IR SERTIFIKATAI

Šis produktas gaminamas iš bendrovės Soudal NV į Turnhout, Belgija, vadovaujantis reikalavimais, kokybės standartą ISO 9001,2000.

Naudojimo būdas:

- klijuojami paviršiai turi būti švarūs ir nugriebluoti
- taikyti ploną sluoksnį klijų ant vieno iš spajanych
- Net plonu klijų yra labai stipri ir Švarus spojenie
- ir puikiai lankstumo ir atsparumo vibracijai.
- klijuoti dalys gali būti koreguojamos iki 5 minučių.
- Elementai priklijuotas prie vertikalių plokštumų Imobilizēt mechaniškai
- Norėdami sustiprinti jėgos spojenia pradinio prisijungti klijuoti elementai pertraukti per 30 sekundžių, tada išspausti vėl po kelių minučių (ne daugiau kaip po 5 minučių).
- Negalima prisijungti prie mokesčio už maždaug 90 minučių. Pilnas sukietėjimas po 24 valandų
- Iškart po panaudojimo vamzdžio uždaryti sandariai
- nuplauti šviežią purvą Fix All Cleaner arba šciereczkami Swipex, naftos
- Klijai gali būti pašalintos mechaniškai.

Metodas: užtepkite klijus ant vieno iš klijuojamų pagrindų. Sujunkite abi dalis ir suspauskite 1 - 2 valandoms.
Darbo temperatūra: tarp +1°C ir +30°C
Valymas: Nesukietėjusius Fix All Ultra klijus nuo medžiagų ir įrankių galima nuvalyti Fix All Valiklių ar Swipex Valymo Šluostėmis.
Sukietėjusius klijus reikia valyti mechaniškai.

Instrukcijos:

Prieš klijavimą, pašalinkite riebalus nuo

- abiejų dalių, plonu sluoksniu užtepkite
- Fix All Ultra klijus ant vienos pusės ir
- tvirtai suspauskite dalis*, tačiau
- neišspauskite visų klijų
- Pirmos valandos metu nesuspauskite

nejudinkite suklijuotų dalių.

Pagrindai:

Rūšys: įvairūs porėti ir neporėti pagrindai tokie kaip stiklas, keramika, akmenys, metalas, plastikas, oda, mediena, kt.
Netinka PE, PP, PTFE .
Paviršiaus Paruošimas: klijuojamos medžiagos turi būti plokščios ir sutaikomos, taip pat švarios, sausos ir nedulkėtos bei neišteptos riebalais.
Dideli nuokrypiai sąlygos ilgesni sukietėjimo laiką ir žemesnį galutinį sukibimą.
Mes rekomenduojame prieš klijavimą atlikti suderinamumo testus.

Pataisymas: Fix All Ultra klijais

Atsparumas cheminėms medžiagoms:

Geras atsparumas vandeniui, alifatiniais tirpikliams, mineralinėms alyvoms, atskiestoms neorganinėms rūgštims ir šarmams.
Silpnas atsparumas aromatiniais tirpikliams, koncentruotoms rūgštims, chloruotiems angliavandeniui.

FIX ALL ULTRA SKAIDRŪS LABAI STIPRIAI KLIJUOJANTYS KLIJAI

Paviršiai:

Tipai: visos statybinės medžiagos, stiklas, metalai, mediena, polichlorvinidas, dauguma plastikų, akmuo ir t.t.

Sveikatos ir Apsaugos Rekomendacijos
Taikoma įprasta pramoninė higiena.

Pastabos:

- Dėl didelės galimų pagrindų įvairovės, rekomenduojamas parengtinis klijavimo

testas

- Fix All Ultra praranda spalvą veikiamas UV spindulių ir tamsiose vietose.
- Nenaudokite Fix All Ultra labai porėtiems pagrindams klijuoti, tokiems kaip akmenys, nes galimas nusidažymas
- Klijuojant vertikalius paviršius ar labai sunkius komponentus, gali prireikti atramos. Jei reikia -naudokite atramas, kol klijai visiškai išdžiūs