

# SOUDAFOAM GUN MAXI

## MONTAVIMO PUTOS

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Stabilios putos
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja per	apie 8 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	20-25 min. 20 °C
Pilnai sukietėja	30 mm po 1,5 valandos
Išėiga	Apie 65 ltr. iš 1 ltr.
Sukritimas	Nėra
Antrinis priaugimas	Nėra
Struktūra	Apie 70-80 % aklinių porų
Tankis	Apie 25 kg /m <sup>3</sup>
Terminis atsparumas	Nuo - 40° C iki + 90° C (sukietėjusios)
Stovis	Tiksotropinė
Atsparumas ugniai	B3 (atitinka DIN 4102 / 2)
Izoliacijos faktorius	32 mW/mK
Atsparumas poslinkiui	17 N/cm2 (DIN 53427)
Atsparumas spaudimui	3 N/cm2 (DIN 53421)
Atsparumas laužimui	7 N/cm2 (DIN 53423)
Vandens absorbcija	1 % Vol. (DIN 53429)
Garso izoliacija	R <sub>ST,W</sub> = 58 dB

**Produkto aprašymas:**

Montavimo putos Soudafoam Gun Maxi, vienkomentės, padidintos išėigos, savaime besiplečiančios, paruoštos naudojimui poliuretandinės putos aeroliniame balionėlyje. Propelanto dujos savo sudėtyje neturi freono ir yra visiškai nekenksmingos atmosferiniam ozono sluoksniui.

**Charakteristikos:**

- puikiai limpa prie daugelio medžiagų (netinka polipropilenui bei polietilenui),
- geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai,
- labai gerai užpildo tarpus bei ertmes

- puikios montavimo galimybės
- išlaiko formos stabilumą (po pirminio putų susiformavimo vėliau nesiplečia bei nesitraukia),

**Panaudojimas:**

- langų ir durų montavimui
- ertmių užpildymui, tame tarpe užpildymui aplink vamzdžius visu perimetru
- stogo konstrukcijų izoliacijai ir sujungimui garso izoliacijos, ekrano sudarymui
- izoliacinių ir stogo konstrukcijų klijavimui
- variklio garso izoliacijai



---

# SOUDAFOAM GUN MAXI

## MONTAVIMO PUTOS

- šaldymo sistemų šilumos izoliacijos pagerinimui

**Įpakavimas ir spalva:**

*Spalva:* geltona

*Įpakavimas:* 850ml aerozoliniai balionėliai

**Galiojimo laikas:**

Sandėliuoti tik vertikaliajame padėtyje, vožtuvu į viršų.

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

*Tipai:* Visi statybiniai paviršiai išskyrus polietilena ir polipropilena.

**Naudojimo instrukcija:**

*Remontas:* Soudafoam Gun Maxi

*Naudojimo būdas:* Prieš naudojimą stipriai supurtyti balionėlį.

*Naudojimo temperatūra:* nuo +5°C iki +30°C

*Valymas:* nesukietėjusios - Gun&Foamcleaner, sukietėjusios – Sukietėjusių putų valikliu Soudal PU-Remover

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

Dirbti su pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.

Sukietėjusios putos pašalinamos mechaniškai. Nedeginti!

*Paviršiaus stovis:* sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas

*Paruošimas:* sudrėkinus paviršių putos geriau sukimba su paviršiumi, greičiau kietėja ir gaunama geresnė struktūra.

**Pastaba:**

- Drėkinkite sandarinamą paviršių, putos kietės greičiau ir bus geresnė struktūra.
- Sukietėjusias montavimo putas reikia apsaugoti nuo UV spindulių. Jos turi būti nudažytos, arba padengtos hermetikais ar kitom izoliacinėmis medžiagomis..



**Soudal**



Technical Data Sheet

---

# **Soudafoam Gun Maxi Montavimo Putos**