

# KLIJAI PARKETU MS-30P

## MS-30P PARQUET ADHESIVE

**Data: 19/02/09****Lapai: 1 iš 2****Produktas:**

Klijai MS-30 sudėtyje nėra tirpiklių ir vandens.

Klijuoja visų medienos rūšių parketa, prie visų paviršių.

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	MS polimeras
Konsistencija	Pasta
Spalva	Ruda
Tankis (g/cm <sup>3</sup> )	Apie 1,6
Klumpumas (mPas)	Apie 72.000 (HBT A/10)
Atviras laikas prie 20 °C ir 65%R.H.)	Apie 30 min.
Pataisymo laikas prie 20 °C ir 65%R.H.)	Apie 30 min.
Džiūvimo laikas	Min. 24 val.
Šlifuojama/lakuojama po	Min. 24 val.
Klijavimo jėga (DIN281b) medis/melis	> 1N/mm <sup>2</sup>
Termoatsparumas:	Nuo -40 °C iki + 90 °C
Atsparumas senėjimui	Labai atsparus
Kietosios medžiagos	100% (neturi tirpiklių)
Išėiga	1000 – 1200 g/m <sup>2</sup> Prikauso nuo paviršiaus lygumo, bei rantuotos mentelės dantukų dydžio

**Charakteristika:**

- Paruošti naudojimui, nereikia maišyti
- Vienkomponenčiai
- ES-1 ženklas: žemos emisijos
- Be skiediklių
- Sudėtyje nėra vandens
- Be skiedikių
- Lengva naudoti
- Išlaiko formą prabraukus rantuota mentele
- Greitai kietėja ir gaunamas galutinis tvirtumas
- Didelė klijavimo jėga ir sukibimas (remiantis DIN 281)
- Lieka elastiški
- Tinka šildomoms grindims

Klijuoja visų rūšių parketa prie porėtų ir neporėtų paviršių: anhidrito, betono, medienos, MDP ir OSB, taip pat ant šildomų grindų.

MS-30P puikiai tinka jautriam drėgmei parketui klijuoti prie porėtų paviršių. labai geras sukibimas su daugeliu porėtų paviršių.

**Aprašymas:**

MS-30P sukietėja vykstant klijuose cheminei reakcijai. Pilnai sukietėjus (apie 24 val., 21 °C temperatūroje ir 50% S.Dr. ) tampa atsparūs drėgmei ir aukštai temperatūtai. Klijuoja prie visų statybinių paviršių.

Klijai sudėtyje neturi vandens ir tirpiklių, dėl to parketas visiškai nesideformuoja.

**Panaudojimas:**

MS-30P tai neturintis tirpiklių ir vandens universalūs parketo klijai MS Plimero pagrindu.

Tinka klijuoti patalpose visų tipų medžio parketui

**Galiojimo laikas:**

6 mėn. uždaroje pakuotėje, vėsioje, sausoje talpoje, nuo + 5 °C iki + 25 °C.

**Paviršiai:**

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.

# KLIJAI PARKETU MS-30P

## MS-30P PARQUET ADHESIVE

**Data: 19/02/09****Lapai: 2 iš 2**

Prieš klijuojant parketą patikrinkite paviršiaus tinkamumą. Patikrinti paviršiaus drėgnumą visame plote ir gylyje karbidiniu ar elektriniu hidrometru.

Rekomenduojamas drėgmės kiekis turi būti toks kokį rekomenduoja grindų gamintojas (paprastai tai būna maks. 2% betononėms grindims ir maks. 0,5% anhidrito, patikrinus karbidiniu hidrometru. Šildomoms grindims atitinkamai maks.1,5% ir 0,3%)

Klijai MS-30P naudojami tik ant sausų švarių ir lygių paviršių, neturėtų būti įtrūkimų. Renovuojant rarketą pašalinti senų klijų likučius, nes tai gali sumažinti klijų lipnumą.

Trapus („birus“) paviršius ( pasikonsultavus su techniniu skyriumi) gruntuojamas giluminiu SOUDAL WBPR-21 gruntu.

Blizgus paviršius, kaip anhidrito, pašaušiamas ar pašalinamas sluoksnis.

Klijuojant parketą ant marmuro, terasinių ar keramikinių plytelių jų paviršius valomas kaustikinės sodos tirpalu, ar kitu panašiu valikliu. Nuvalius nuplaunama dideliu kiekiu švaraus vandens. Klijuodami įsitikinti, ar paviršius sausas.

**Prieš klijuojant rekomenduojama atlikti testą.**

**Parketas:**

Parketo ruošiniai turi keleta dienų aplinkoje kurioje bus klojamas. Parketas laikomas gamintojo pakuotėje, deformacijos išvengimui. Patikrinti medienos drėgnumą pagal gamintojo rekomendacijas (paprastai tai būna 9% +/- 2%). Jei medienos drėgnumas didesnis nei 11% jo kloti nerekomenduojama.

Klijuojant parketą paliekamas tarpas tarp sienų visu petimetru, įskaitant betonines kolonas, bei kitus konstruktyvinius elementus įmontuotus grindyse.

**Klijų panaudojimas:**

Klijai MS-30P turi būti kambario temperatūros. Klijai ant pagrindo tepami SOUDAL rantuota mentele. Klijus ant pagrindo tepti tokiame plote, kuris bus padengtas parketu per 30min. Spausti parketą prie pagrindo rankomis arba guminiu plaktuku.

Minimum 80% klijų kontaktas užtikrins puikų sukibimą. Parketą prispaudus svarsčiais pagerės klijavimo kokybė. Šlifuoti ir lakuoti parketą ne anksčiau kaip po 24val.

Nesukietėjusius klijus valyti SOUDAL klijų valikliu. Jiems išdžiūvus-mechaniškai.

**Rekomendacija:**

- Parketą negalima klijuoti ant pagrindo, kurio drėgnumas vėliau gali padidėti.
- Negalima klijuoti kai klijų temperatūra yra mažesnė 15 °C ir didesnė 25 °C.
- Klijuojamo paviršiaus minimali temperatūra 15 °C
- Neklijuoti kai patalpoje sąntykinė oro drėgmė didesnė nei 75%
- Niekada neklijuoti kai paviršiaus bei parketo drėgnumas didesnis už leistiną, ar kokį nurodo gamintojas.
- Negalima klijuoti kai parketo drėgnumas per mažas (<7% drėgnumo). Drėgdamas parketas gali plėstis ir būti „pakeltas“.
- Neklijuoti jei patalpoje sienos ir lubos drėgnos (po dažymo ar pan.)
- Klijai neskiedžiami.

**Rekomendacija sveikatos saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės. Dirbti su pirštinėmis. Papildoma informacija ant etiketės.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.