

DIY PU FOAM 4T Winter

MONTAVIMO PUTOS

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Stabilios putos
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja per	apie 8 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	20-25 min. 20 °C
Pilnai sukietėja	Žiūrėti Pastabos
Išėiga	Žiūrėti Pastabos
Sukritimas	Nėra
Antrinis priaugimas	Nėra
Struktūra	Apie 70-80 % aklinių porų
Tankis	Apie 25 kg /m ³
Terminis atsparumas	Nuo - 40° C iki + 90° C (sukietėjusios)
Stovis	Tiksotropinė
Atsparumas ugniai	B3 (atitinka DIN 4102 / 2)
Izoliacijos faktorius	32 mW/mK
Atsparumas poslinkiui	17 N/cm ² (DIN 53427)
Atsparumas spaudimui	3 N/cm ² (DIN 53421)
Atsparumas laužimui	7 N/cm ² (DIN 53423)
Vandens absorbcija	1 % Vol. (DIN 53429)
Garso izoliacija	R _{ST,W} = 58 dB

Produkto aprašymas:

Montavimo putos DIY PU FOAM 4T Winter, vienkomentės, savaiame besiplečiančios, paruoštos naudojimui poliuretaninės putos aerosoliniame balionėlyje. Propelanto dujos savo sudėtyje neturi freono ir yra visiškai nekenksmingos atmosferiniam ozono sluoksniui. Putos naudojamos iki -10°C.

Charakteristikos:

- puikiai limpa prie daugelio medžiagų (netinka polipropilenui bei polietilenui),
- geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai,
- labai gerai užpildo tarpus bei ertmes
- puikios montavimo galimybės

- išlaiko formos stabilumą (po pirminio putų susiformavimo vėliau nesiplečia bei nesitraukia),

Panaudojimas:

- langų ir durų montavimui
- ertmių užpildymui, tame tarpe užpildymui aplink vamzdžius visu perimetru
- stogo konstrukcijų izoliacijai ir sujungimui garso izoliacijos, ekrano sudarymui
- izoliacinių ir stogo konstrukcijų klijavimui
- variklio garso izoliacijai
- šaldymo sistemų šilumos izoliacijos pagerinimui

DIY PU FOAM 4T Winter

MONTAVIMO PUTOS

Įpakavimas ir spalva:

Spalva: geltona

Įpakavimas: 300, 500 ir 750ml aerosoliniai balionėliai

Galiojimo laikas:

Sandėliuoti tik vertikaliajame padėtyje, vožtuvu į viršų.

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Tipai: Visi statybiniai paviršiai išskyrus polietilenaž ir polipropilenaž.

Paviršiaus stovis: sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas

Paruošimas: sudrėkinus paviršių putas geriau sukimba su paviršiumi, greičiau kietėja ir gaunama geresnė struktūra.

Pastaba:

- Drėkinkite sandarinamą paviršių, putas kietės greičiau ir bus geresnė struktūra.
- Sukietėjusias montavimo putas reikia apsaugoti nuo UV spindulių. Jos turi būti nudažytos, arba padengtos hermetikais.

Naudojimo instrukcija:

Remontas: DIY PU FOAM 4T Winter

Naudojimo būdas: Prieš naudojimą stipriai supurtyti balionėlį.

Naudojimo temperatūra: nuo -10°C iki +30°C

Valymas: nesukietėjusios - Gun&Foamcleaner, sukietėjusios – Sukietėjusių putų valikliu Soudal PU-Remover

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Dirbti su pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.

Sukietėjusios putos pašalinamos mechaniškai. Nedeginti!

Oro temperatūra	20°C	0°C	-5°C	-10°C
Sukietėjusių putų išeiga	apie 35 L	apie 30 L	apie 28 L	apie 24 L
Kietėjimo laikas 3×3 cm	1 val.	Nuo 3 iki 6 val.	Nuo 6 iki 9 val.	nuo 9 iki 12 val.

DIY PU FOAM 4T Winter MONTAVIMO PUTOS