

SOUDAFOAM GUN FR

PRIEŠGAISRINĖS MONTAVIMO

PUTOS

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Stabilios putos
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja per	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	25 min. (20°C / 65% R.H.)
Pilnai sukietėja	30 mm po 2 valandų
Išėiga	35-40 ltr. iš 1 ltr.
Sukritimas	Nėra
Antrinis priaugimas	Nėra
Struktūra	Apie > 70 % aklinių porų
Tankis	Apie 25 kg / m ³
Terminis atsparumas	Nuo - 40° C iki + 90° C (sukietėjusios)
Stovis	Tiksotropinė
Spalva	Ružava

Produkto aprašymas:

Montavimo putos Soudafoam Gun FR, vienkomentės, savaime besiplečiančios, paruoštos naudojimui poliuretalinės putos aerosoliniame balionėlyje. Propelanto dujos savo sudėtyje neturi freono ir yra visiškai nekenksmingos atmosferiniam ozono sluoksniui. Atlaiko atvirą liepsną 360 minučių.

Charakteristikos:

- atlaiko atvirą liepsną 360 min.
- puikiai limpa prie daugelio medžiagų (netinka polipropilenui bei polietilenui),
- geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai,
- labai gerai užpildo tarpus bei ertmes
- labai gerai apsaugo nuo dujų ir dūmų
- puikios montavimo galimybės
- išlaiko formos stabilumą (po pirminio putų susiformavimo vėliau nesiplečia bei nesitraukia),
- putos po subrendimo gali būti dažomos

Panaudojimas:

- priešgaisriniam langų ir durų montavimui
- statybinių siūlių sienose, lubose, grindyse užpildymui ir visur kur reikalingas termoatsparumas:
 - Stogų siūlės
 - Vamzdžių ir kabelių pravedimo vietų sandarinimui
 - garso izoliacinio ekrano sudarymas
 - izoliuojančių medžiagų „surišimui“
 - šaldymo patalpų termoizoliacijos pagerinimas

[pakavimas ir spalva:

[pakavimas: 750ml aerosoliniai balionėliai

Galiojimo laikas:

Sandėliuoti tik vertikaliaje padėtyje, vožtuvu į viršų.
9 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje, esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

SOUDAFOAM GUN FR

PRIEŠGAISRINĖS MONTAVIMO

PUTOS

Paviršiai:

Tipai: Visi statybiniai paviršiai išskyrus polietileną ir polipropileną.

Paviršiaus stovis: sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas

Paruošimas: sudrėkinus paviršių putas geriau sukimba su paviršiumi, greičiau kietėja ir gaunama geresnė struktūra.

Pastaba:

- Drėkinkite sandarinamą paviršių, putas kietės greičiau ir bus geresnė struktūra. Patartina kiekvieną naujai užpurkštą putų sluoksnį sudrėkinti.
- Sukietėjusias montavimo putas reikia apsaugoti nuo UV spindulių. Jos turi būti nudažytos, arba padengtos hermetikais ar kitom izoliacinėmis medžiagomis..

Naudojimo instrukcija:

Remontas: Soudafoam Gun

Naudojimo būdas: Prieš naudojimą stipriai supurtyti balionėlį.

Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +30°C

Valymas: nesukietėjusios - Gun&Foamcleaner, sukietėjusios – Sukietėjusių putų valikliu Soudal PU-Remover

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Dirbti su pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.

Sukietėjusios putos pašalinamos mechaniškai. Nedeginti!