

# SOUDASEAL SMX 505®

## KLIJUOJANTIS HERMETIKAS

### SAVAIME BESIPLAUNANTIEMS

### STIKLAMS SANDARINTI

**Teciniai duomenys:**

Pagrindas	Polimeras SMX®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	Apie 10 min. (20°C/65%R.H.)
Kietėjimo laikas	2 mm/24h (20°C/65%R.H.)
Kietumas	20±5 ShoreA
Tankis	1, 45g/mL
Elastingumas gniuždant	> 70% (ISO 7389)
Maksimalus siūlės judėjimas	+/-20%
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0,30 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Jėga tempiant	0,30 N/mm (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	500%
Kirpimo standumas	1,2 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Medžiaga	AlMgSi <sub>1</sub>
Hermetiko storis	2mm
Poslinkio greitis	10 mm/min.

**Produkto aprašymas:**

Puikiai sukimba su stiklu, medžiu, metalais ir PVC. Puikiai sukimba praktiškai su visais paviršiais. Panaudojus gali būti dažomas vandens pagrindo dažais. Sudėtyje neturi tirpiklių ir rūgščių. Nebūtina gruntuoti paviršių. Atsparus atmosferos poveikiui bei UV spinduliams. Atitinka normoms ISO 11600 G 20 LM. Skirtas naudoti savaime besiplaunantiems stiklams (Bioclean® ir Activ Glass®).

**Naudojimo būdas:**

Paviršius turi būti sausas ir, neriebaluotas ir nedulkėtas. Naudojamas aktyvatorius Soudal Surface Activator blizgiems paviršiams (pvz. dažytas aliuminis). Naudojant prie

savaime besiplaunančių stiklu, tinkamumą suderinti su stiklo gamintoju. Hermetikas išspaudžiamas pistoletu. Siūlė suformuojama mentele apipurškus muiluotu vandeniu plėveliai nesusiformavus. **Dėmesio!** Metalinės mentelės gali subraižyti savaime besiplaunančių stiklų paviršių. Prieš dažymą atliktike bandymus. Pilnai užpildyti siūlę kad nepatektų muiluotas vanduo.

**Panaudojimas:**

---

# **SOUDASEAL SMX 505®**

## **KLIJUOJANTIS HERMETIKAS**

## **SAVAIME BESIPLAUNANTIEMS**

## **STIKLAMS SANDARINTI**

---

- siūlių sandarinimui tarp stiklo ir medžio, PVC, plieno ir aliuminio
- Lengvai ir paprastai naudojamas net žemoje temperatūroje

- chemiškai visiškai neutralus

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

**Įpakavimas ir spalva:**

*Spalva:* balta, juoda

*Įpakavimas:* tūtelės 290 ml

**Siūlės dydis :**

Min. siūlės plotis – 5mm

Siūlės plotis mm: 5 10 15 20 25 30

Siūlės gylis mm: 7,5 10 10 12 15 15

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Atitinka standartams:**

- ISO 9001.2000.
- ISO 11600 G 20 LM
- DIN EN ISO 1143

**Pastaba:**