

SOUDASEAL 4 ALL PAINT

Tecniniai duomenys:

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	35±5 ShoreA
Tankis	1, 53g/mL
Elastingumas gniuždant	>75%
Maksimalus siūlės judėjimas	25%
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0,6 N/mm ² (DIN 53504)
Klijavimo jėga	1,43 N/mm (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	>500%

Produkto aprašymas:

Soudaseal 4 All Paint aukštos kokybės neutralus, elastinis, vienkompontentis hermetikas MS polimero® pagrindu.

Charakteristikos:

- Stipriai klijuoja praktiškai visas medžiagas
- Dažomas vandens, skiediklių ir aliejaus pagrindo dažais
- Puikiai sukimba su stiklu ir PVC visisiškai skaidrus
- Elastingas suklijavimas kompensuoja judėjimus iki 25%po polimerizacijos išlieka elastišku
- Lengvai ir paprastai naudojamas net žemoje temperatūroje
- Neputoja aukštoje temperatūroje ir esant padidintai drėgmei
- Klijuoja daugelį medžiagų be gruntavimo
- Lengvai formuojamas
- Ekologiškas-sudėtyje neturi izocionatų, tirpiklių, halogenų ir rūgščių
- Neblunka (atsparus UV)
- Nekenksmingas sveikatai.

Panaudojimas:

- Stiklų klijavimui į rėmus
- Stiklo paketų sandarinimui visu perimetru
- Po paros galima tepti antrą klijų sluoksnį, net jei pirmas dar nesukietėjo, tai pagreitins klijų kietėjimą.

Įpakavimas ir spalva:

Spalva: 9010 (balta), 9001(kreminė), 1013 (perlamutinė), 1015 (dramblio kaulo), 7004 (pilka), 9011(juoda), 8016 (ruda), 8007 (šviesiai ruda)
Įpakuota tūtelėse po 290 ml (visos spalvos), dešrelese po 600ml (tik balta, juoda, pilka ir ruda)

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Atsparumas chemikatams :

Atsparus vandeniui, alyviniams skiedikliams, neorganinėms rūgštims ir šarmams, mineraliniams tepalams.
Mažiau atsparus aromatiniais skiedikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloro vandeniliui.

SOUDASEAL 4 ALL PAINT

Paviršiai:

Tipai: Paviršius turi būti neriebaluotas ir švarus. Neporėtiems paviršiams rekomenduojame naudoti Soudal Surface Activator

Siūlės dydis :

- minimus plotis: 4 mm,
 - maksimalus plotis: 30 mm
 - minimalus gylis: 4 mm
- Rekomendacija:* plotis = 6 mm = 1..2 x gylis

Naudojimas:

Siūlės formavimas: muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele

Valymas: Soudal Surface Cleaner arba vaitspiritu

Remontas: Soudaseal 4 All Paint

Naudojimo būdas: silikoninio pistoleto pagalba.

Temperatūra: nuo +1°C iki +30°C

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Pastaba:

- Soudaseal 4 All Paint sukurtas dažymui. Tačiau reikėtų atlikti testą dažų tinkamumui. Alkidinių dažų džiūvimo laikas gali pailgėti
- Nuvalyti muiluotą vandenį

Savaime besiplaunantys stiklai:

Soudaseal 4 All Paint hermetiku galima sandarinti savaime besiplaunančius stiklus (pvz. Bioclean®) nenaudojant grunto. Visi natūralūs ir pagreitinti testai atmosferos poveikiui parodė, kad kibumas su stiklu nekinta