

# Soudaseal 215 LM

**Teciniai duomenys:**

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 10 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	25±5 ShoreA
Tankis	1, 45g/mL
Elastingumas gniuždant	>70%
Maksimalus siūlės judėjimas	25%
Terminis atsparuma	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0,36 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Klijavimo jėga	1,3 N/mm (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	900%

**Produkto aprašymas:**

Soudaseal 215 LM aukštos kokybės neutralus, elastinis, vienkomponentis siūlių hermetikas MS polimero® pagrindu.

**Charakteristikos:**

- Atitinka ISO 11600-F-25LM reikalavimams
- Stipriai klijuoja praktiškai visas medžiagas
- Atsparus mechaniniam poveikiui
- Bekvapis
- Neputoja aukštoje temperatūroje ir esant padidintai drėgmei
- Klijuoja daugelį medžiagų be gruntavimo
- Ekologiškas-sudėtyje neturi izocionatų, tirpiklių, halogenų ir rūgščių
- Neblunka (atsparus UV)
- Dažomas vandens, skiediklių ir aliejaus pagrindo dažais
- Atsparus atmosferos poveikiui

**Panaudojimas:**

- Kompesacinėms siūlėms sandarinti
- Elastiniams sujungimams automobilių pramonėje
- Tarpų ir siūlių sandarinimui prieš dažymą

**Įpakavimas ir spalva:**

*Spalva:* balta, pilka, juoda, ruda, tamsiai pilka, betono spalvos, bazalto spalvos, kitos spalvos užsakant.

Įpakuota tūtelėse po 290 ml, dešrele po 600ml

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Atsparumas chemikatams :**

Atsparus vandeniui, alyviniams skiedikliams, neorganinėms rūgštims ir šarmams, mineraliniams tepalams. Mažiau atsparus aromatiniais skiedikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloro vandeniliui.

---

# Soudaseal 215 LM

---

**Paviršiai:**

*Tipai:* visi statybiniai paviršiai, akmuo, metalas, PVC, apdorota mediena, ir pan. Paviršius turi būti neriebaluotas ir švarus. Neporėtiems paviršiams rekomenduojame naudoti Soudal Surface Activator.

*Paruošimas:* Porėtus paviršius, kurie vėliau bus veikiami vandens ir spaudimo, reikia gruntuoti Primer 150. Rekomenduotina atlikti testą tinkamumui.

**Siūlės dydis :**

- minimus plotis: 5 mm,
- maksimalus plotis: 30 mm
- minimalus gylis: 5 mm  
*Rekomendacija:* plotis = 2 x gylis
- Po paros galime tepti antrą sluoksnį, net jei pirmas dar nesukietėjo. Antras klijų sluoksnis pagreitins jų polimerizaciją

**Naudojimas:**

*Siūlės formavimas:* muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele

*Valymas:* Soudal Surface Cleaner arba vaitspiritu

*Remontas:* Soudaseal 215 LM

*Naudojimo būdas:* silikoninio pistoleto pagalba.

*Temperatūra:* nuo +1°C iki +30°C

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

**Pastaba:**

- Soudaseal 215 LM sukurtas dažymui. Tačiau reikėtų atlikti testą dažų tinkamumui. Alkidinių dažų džiūvimo laikas gali pailgėti
- Netinka langų stiklų klijavimui

**Atitinka standartams:**

- Belgija: ATG 98/2241 (ISO 11600-F-25LM)
- Vokietija: MPA-NRW 22-0902 5 98 atitinka DIN 18540-F
- Didžioji Britanija: BBA SC 007/01 (ISO 11600-F-25LM)
- Naujoji Zenlandija: BRANZ, оценка № 419



Technical Data Sheet

---

# **SOUDASEAL 215 LM**

---