

SPS POWER ADHESIVE

KLIJAI FASADINĖMS PLOKŠTĖMS

Teciniai duomenys:

Pagrindas	MS- polimerai®
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 12 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2-3 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	38±5 ShoreA
Tankis	1, 40g/mL
Elastingumas gniuždant	>75%
Maksimalus siūlės judėjimas	20%
Terminis atsparumas	nuo -40°C iki +90°C
Elastingumo modulis100%:	0,75 N/mm ² (DIN 53504)
Klijavimo jėga	2,2 N/mm (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	800%
Kirpimo standumas	1,2 N/mm ² (DIN 53504)
Medžiaga	AlMgSi ₁
Hermetiko storis	2mm
Poslinkio greitis	10 mm/min.

Produkto aprašymas:

SPS POWER ADHESIVE aukštos kokybės neutralus, stipriai klijuojantis, vienkomponentis klijuojantis hermetikas MS polimero® pagrindu. Produktas chemiškai neutralus ir elastiškas.

Charakteristikos:

- Išlieka elastišku
- Išlieka standūs
- Labai didelė klijavimo jėga
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Lengvai ir paprastai naudojamas
- Bekvapiai

Panaudojimas:

- Ventiliuojamų fasadų plokščių klijavimui
- Struktūriniam klijavimui, kai reikalingas elastiškas ir stiprus suklijavimas
- ASL, cementinių plokščių, metalo, plastiko ir t.t. klijavimui

Įpakavimas ir spalva:

Spalva: juoda,
Įpakavimas: tūtelės 290 ml, dešrelės 600ml

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Atsparumas chemikatams :

Atsparus vandeniui, alyviniais skiedikliams, neorganinėms rūgštims ir šarmams, mineraliniams tepalams, riebalams.. Mažiau atsparus aromatiniais skiedikliams, koncentruotoms rūgštims ir chloro vandeniliui.

Paviršiai:

visos statybinės medžiagos, metalai, mediena, polichlorvinidas, dauguma plastikų ir t.t. Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, sausas, neriebaluotas. Labai porėtiems paviršiams naudoti gruntą Primer 150

Naudojimas:

Temperatūra: nuo + 10 °C iki + 30 °C.
Paviršiaus temperatūra – ne žemesnė nei + 8°C
Valymas: vaitspiritu nesukietėjusius.
Remontas: Soudaseal 235 SF
Naudojimo būdas: silikoninio pistoleto pagalba.



Technical Data Sheet

SPS POWER ADHESIVE

KLIJAI FASADINĖMS PLOKŠTĖMS

SPS sistemos komponentai: SPS Cleaner, SPS Activator (ne porietiams paviršiams aktyvuoti ir valyti), SPS Tape (dvipusė lipni juosta), SPS POWER ADHESIVE, SPS Primer (medžiui), Primer 150 (akmeniui)

Rekomendacija saugumui:
Standartinės saugumo priemonės

Atitinka standartams:

KOMO atestacija sertifikatui SKG 402. 08. 069. 01.