

# SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX Winter MONTAVIMO PUTOS

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Poliuretanas
Konsistencija	Stabilios putos
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja per	apie 8 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	20-25 min. 20 °C
Pilnai sukietėja	30 mm po 1,5 valandos
Išeiga	35-40 ltr. iš 1 ltr.
Sukritimas	Nėra
Antrinis priaugimas	Nėra
Struktūra	Apie 70-80 % aklinių porų
Tankis	Apie 25 kg /m <sup>3</sup>
Terminis atsparumas	Nuo - 40° C iki + 90° C (sukietėjusios)
Stovis	Tiksotropinė
Atsparumas ugniai	B3 (atitinka DIN 4102 / 2)
Izoliacijos faktorius	32 mW/mK
Atsparumas poslinkiui	17 N/cm <sup>2</sup> (DIN 53427)
Atsparumas spaudimui	3 N/cm <sup>2</sup> (DIN 53421)
Atsparumas laužimui	7 N/cm <sup>2</sup> (DIN 53423)
Vandens absorbcija	1 % Vol. (DIN 53429)
Garso izoliacija	R <sub>ST,W</sub> = 58 dB

**Produkto aprašymas:**

Soudafoam Gun Click&Fix, vienkomentės, savaime besiplečiančios, paruoštos naudojimui poliuretaninės putos aerosoliniame balionėlyje. Propelanto dujos savo sudėtyje neturi freono ir yra visiškai nekenksmingos atmosferiniam ozono sluoksniui. Putos naudojamos iki -10°C.

**Charakteristikos:**

- puikiai limpa prie daugelio medžiagų (netinka polipropilenui bei polietilenui),
- geri šiluminiai ir garso izoliaciniai rodikliai,
- labai gerai užpildo tarpus bei ertmes
- puikios montavimo galimybės
- išlaiko formos stabilumą (po pirminio putų susiformavimo vėliau nesiplečia bei nesitraukia),

**Panaudojimas:**

- langų ir durų montavimui
- ertmių užpildymui, tame tarpe užpildymui aplink vamzdžius visu perimetru
- stogo konstrukcijų izoliacijai ir sujungimui garso izoliacijos, ekrano sudarymui
- izoliacinių ir stogo konstrukcijų kljavimui
- variklio garso izoliacijai
- šaldymo sistemų šilumos izoliacijos pagerinimui

**Įpakavimas ir spalva:**

Spalva: geltona

Įpakavimas: 750ml aerosoliniai balionėliai

# SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX Winter MONTAVIMO PUTOS

**Galiojimo laikas:**

Sandėliuoti tik vertikaliaje padėtyje, vožtuvu į viršų.

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo -10 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

*Tipai:* Visi statybiniai paviršiai išskyrus polietilena ir polipropilena.

*Paviršiaus stovis:* sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas

*Paruošimas:* sudrėkinus paviršių putas geriau sukimba su paviršiumi, greičiau kietėja ir gaunama geresnė struktūra.

**Pastaba:**

- Drėkinkite sandarinamą paviršių, putas kietės greičiau ir bus geresnė struktūra.
- **Sukietėjusias montavimo putas, nesvarbu ar jos buvo apipjautos ar ne, būtina apsaugoti, nuo UV spindulių ir drėgmės. Jos turi būti nudažytos, arba padengtos hermetikais.**

**Naudojimo instrukcija:**

*Remontas:* Soudafoam Gun Click&Fix

*Naudojimo būdas:* Prieš naudojimą stipriai supurtyti balionėlį.

*Naudojimo temperatūra:* nuo +5°C iki +30°C

*Valymas:* nesukietėjusios - Gun&Foamcleaner, sukietėjusios – Sukietėjusių putų valikliu Soudal PU-Remover

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

Dirbti su pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.

Sukietėjusios putos pašalinamos mechaniškai. Nedeginti!

Oro temperatūra	20°C	0°C	-5°C	-10°C
Sukietėjusių putų išeiga	apie 35 L	apie 30 L	apie 28 L	apie 24 L
Kietėjimo laikas 3×3 cm	1 val.	Nuo 3 iki 6 val.	Nuo 6 iki 9 val.	nuo 9 iki 12 val.