

ZINC SPRAY

PURŠKIAMAS CINKAS

Techniniai duomenys :

Pagrindas	Cinko junginys su epoksido-esteriu
Konsistencija	Skystis
Kietėjimas	Fizinis džiūvimas
Kietėjimo laikas	po 24 valandų
Išėiga	Apie 1,5 m ²
Dulkės nelimpa*	Po 10 iki 15 min
Atviras laikas*	Po 20 iki 30 min
Atsparumas karščiui	iki + 350 ° C
LOJ kiekis	54%
Kietosios dalelės judėjimas	46%

* Džiūvimo laikas priklauso nuo patalpos temperatūros, sluoksnio storio ir oro drėgmės.

Produkto aprašymas:

Aukštos kokybės aliuminio-cinko aerosolis, skirtas šaltai galvanizuoti paviršius. (98% cinko).

Panaudojimas:

Zincspray apsaugo paviršius nuo korozijos. Apsaugo cinką, nepdorotą geležį ir plieną nuo korozijos. Dėl katodų veiksmingumo, yra labai ekonomišką ir efektyvų. Naudojamas kėbulų, lietaužkarių jungtims, suvirinimo siūlėms, taip pat tinka taškinio suvirinimo vietose.

Charakteristikos:

- Geras atsparumas mechaniniams smūgiams, trinčiams ir erozijai.
- Labai ekonomišką, veiksmingą ir patikimą
- Taip pat tinka suvirinimo vietoje
- Geras elektrinis laidumas
- Sudėtyje yra 98% cinko
- Gali būti naudojamas ant rūdžių

Pakuotė:

Spalva: pilka matinė

Pakuotė: aerosolis 400 ml / 6 vienetai pakuoteje

Galiojimo laikas:

3 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje esant temperatūrai nuo +5 ° C iki +25 ° C

Paviršiai:

Tipas: metalas, pažeisti paviršiai
Paviršius: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų
Parengiamieji darbai: pašalinkite rūdis
Rekomenduojame atlikti preliminarų sukibimo testą.

Instrukcijos:

Naudoti prie sausų ir neriebaluotų paviršių, pašalinti senus dažus ir rūdis. Purtyti kol išgirsite metalinio rutuliuko garsą, po to stipriai purtyti dar 30s. Purkšti 20 cm atstumu nuo paviršiaus. Cinku dengti 2 sluoksnius su 2 valandų intervalu. (užbaigiamuoju sluoksniu paviršius perdažomas po 24 valandų)

Purškiant kiekvieną sluoksnį indas stipriai pakratomas.

Saugos rekomendacijos:

Taikomos įprastos pramoninės higienos normos. Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.