

PARKETO KLIJAI DS-10P

Data: 19/02/09**Lapai: 1 iš 2****PRODUKTO APRAŠYMAS:**

DS-10P – tai paruošti naudojimui parketo klijai be skiediklių, sudėtyje turi daug sausų medžiagų. Tinka klijuoti visų medienos rūšių parketui ant visų statybinių paviršių.

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Vinilacetatas/Etileno polimeras
Kosistencija	Stabili pasta
Polimerizacijos mechanizmas	Fizinis džiuvimas
Spalva	Šviesiai ruda/tamsiai ruda
Klumpumas	Apie 57,500 (HBT B/10)
Atviras laikas kai 21°C ir 50% s.d.	Apie. 30 - 45 min.
Pataisymo laikas 21°C ir 50% s.d.	Apie. 25 - 30 min.
Pilnai išdžiūsta	Min. 48 val.
Šlifuojama	Min. 24 val. (kalant vinukais) Min. 48 val. (be vinukų)
Klijavimo jėga (DIN281b) medis/medis	>5N/mm ²
Tankis	Apie 1,48 g/cm ³
Terninis atsparumas	Nuo – 20 °C iki +70 °C
Atsparumas senėjimui	Geras
Sausos medžiagos	78%
Išėiga	Priklauso nuo paviršiaus 800 – 1000 g/m ² naudojant rantuotą mentelę

Charakteristika:

- Paruošti naudojimui,
- Mažos sąnaudos/m²,
- Be skiediklių,
- Lengvai naudojami,
- Formos stabilumas,
- Greitai ir stipriai klijuoja,
- Greitai džiušta,
- Greitas rezultatas (atitinka (DIN281)
- Standūs

Panaudojimas:

DS-10P naudojami vidaus darbams daugelio medienos tipų, mozaikos, daugiasluoksnių parketo klijavimui (iki 250 x 50 mm), 6-8 mm storio (kombinuotas su vinimis).

Netinka buko ir egzotinių medžio rūšių klijavimui. Naudojami viduje medžio, MDP ir OSB klijavimui ant gerai drėgmę įgeriančių paviršių. Parketas klijuojamas kombinuotai su vinimis.

Aprašymas:

Kietėja garantuojant vandeniui iš klijų. Pilnai sukietėjus (apie 24 val. kai 21°C ir 50% s.d.) tampa standžia guma atsparia normaliai atmosferinei drėgmei ir temperatūrai. Šie klijai puikiai sukimba praktiškai su visais porėtais statybiniais paviršiais. Klijai DS-10P sudėtyje turi minimalų vandens kiekį ir tai sumažina riziką parketo deformacijai iki minimumo.

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždaroje pakuotėje, vėsioje, sausoje talpoje, nuo + 5 °C iki + 25 °C.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.

PARKETO KLIJAI DS-10P

Data: 19/02/09**Lapai: 2 iš 2****Paviršiai:**

Prieš klijuojant parketą patikrinkite paviršiaus tinkamumą. Patikrinti paviršiaus drėgnumą visame plote ir gylyje karbidiniu ar elektriniu hidrometru.

Rekomenduojamas drėgmės kiekis turi būti toks kokį rekomenduoja grindų gamintojas (paprastai tai būna maks. 2% betononėms grindims).

Netika klijuoti ant paviršių iš anhidrito ir sudėtyje turinčių magnio.

Šiems paviršiams naudoti klijus **Soudal DS-10P**.

Klijai DS-10P naudojami tik ant sausų švarių ir lygių paviršių, neturėtų būti įtrūkimų. Renovuojant rarketą pašalinti senų klijų likučius, nes tai gali sumažinti klijų lipnumą.

Prieš klijuojant rekomenduojama atlikti testą.**Parketas:**

Parketo ruošiniai turi keleta dienų aplinkoje kurioje bus klojamas. Parketas laikomas gamintojo pakuotėje, deformacijos išvengimui. Patikrinti medienos drėgnumą pagal gamintojo rekomendacijas (paprastai tai būna 9% +/- 2%). Jei medienos drėgnumas didesnis nei 11% jo kloti nerekomenduojama.

Klijuojant parketą paliekamas tarpas tarp sienų visu petimetru, įskaitant betonimes kolonas, bei kitus konstruktyvinius elementus įmontuotus grindyse.

Klijų panaudojimas:

Klijuojant klijai DS-10P turi būti kambario temperatūros.

Klijai ant pagrindo tepami SOUDAL rantuota mentele. Klijus ant pagrindo tepti tokiame plote,

kuris bus padengtas parketu per 30min. Spausti parketą prie pagrindo rankomis arba guminiu plaktuku.

Minimum 80% klijų kontaktas užtikrins puikų sukibimą. Parketą prispaudus svarsčiais pagerės klijavimo kokybė. Šlifuoti ir lakuoti parketą ne anksčiau kaip po 48val.

Skysti klijai valomi vandeniu. Jiems išdžiūvus-mechaniškai.

Rekomendacija:

- Parketą negalima klijuoti ant pagrindo, kurio drėgnumas vėliau gali padidėti.
- Negalima klijuoti kai klijų temperatūra yra mažesnė 15 °C ir didesnė 25 °C.
- Klijuojamo paviršiaus minimali temperatūra 15 °C
- Neklijuoti kai patalpoje sąntykinė oro drėgmė didesnė nei 75%
- Niekada neklijuoti kai paviršiaus bei parketo drėgnumas didesnis už leistiną, ar kokį nurodo gamintojas.
- Negalima klijuoti kai parketo drėgnumas per mažas (<7% drėgnumo). Drėgdamas parketas gali plėstis ir būti „pakeltas“.
- Neklijuoti jei patalpoje sienos ilr lubos drėgnos (po dažymo ar pan.)
- Klijai neskiedžiami.

Rekomendacija sveikatos saugumui:

Standartinės saugumo priemonės.
Dirbti su pirštinėmis.
Papildoma informacija ant etiketės.

Remark: The directives contained in this documentation are the result of our experiments and of our experience and have been submitted in good faith. Because of the diversity of the materials and substrates and the great number of possible applications which are out of our control, we cannot accept any responsibility for the results obtained. In every case it is recommended to carry out preliminary experiments.