



SOUDABAND

BITUMINĖ ALIUMINIO JUOSTA

Data: 20/02/09

Puslapiai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Storis	1,5mm juostos 1,45mm butilo 0,063mm aliuminio folija
Vandens garų pralaidumas	1,5 g/m ² per 24 val.
Tankis	1,00 g/ml
Spalva	Aliuminio, antracito ir plytos spalvos
Lipnumas	18 N/mm ²
Elastiškumas	11% aliuminio folija 2000% bitumas
Atspari temperatūrai	nuo – 20°C iki + 80°C
Lydosi	Prie +95°C
Atsparumas UV spinduliams	geras
Degumo klasė (DIN 4102 Teil 1)	B2

Produkto aprašymas:

Plastoelastinė, garoizoliacinė aliuminio juosta Bitumo-Izobutileno pagrindu, polimerizuojasi šaltu būdu.

Privalumai: priklijavimui nebūtina šildyti.

Charakteristikos:

- Labai greitai ir stipriai sukimba su daugeliu statybinių paviršių
- Atspari vandeniui
- Atspari šalčiui, netrūkinėja
- Atspari atmosferiniams poveikiams
- Atspari bitumui
- Savaiame prisiklijuojanti
- Dažoma
- Paprasta dirbti

Panaudojimas:

- stogų, kaminų, kraigo, lietvamzdžių, kanalizacinių ir vandentiekio vamzdžių,

langų, švieslangių ir kitų vandeniui pralaidžių vietų hermetizavimui

- pastatų statybinių metalo ir stiklo konstrukcijų bei fasadų elementų sandarinimui
- vietose kur reikalingas standus, sandarus, vandeniui bei garams nepralaidus hermetizavimas

Įpakavimas:

Spalva: išorinė pusė aliuminio, antracito ir plytos spalvos, klijuojama pusė juoda

Matmenys:

3,75 cm	- 48 rulonai po 10m dėžutėje
5cm	- 16 rulonų po 10m dėžutėje
7,5 cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
10cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
15cm	- 4 rulonai po 10m dėžutėje
22,5cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
30cm	- 4 rulonai po 10m dėžutėje

Soudal NV
Tel.: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18-20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

2300 Turnhout, Belgium
www.soudal.com

UAB Soudal
Tel.: +3 70 (5) 272 27 02

Verkių 29
Fax: +3 70 (5) 230 01 90

LT-09108 Vilnius, Lietuva
www.soudal.lt

UAB "SOUDAL" filialas Klaipėdoje

Tel/faks.: + 370 (46) 381 620

Birutės g. 14



Techninė informacija

SOUDABAND

BITUMINĖ ALIUMINIO JUOSTA

Data: 20/02/09

Puslapiai: 2 iš 2

Sandėliavimas:

12 mėnesių uždarytoje pakuotėje sausoje vėsioje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Paviršiai:

Tipai: visi statybiniai paviršiai. Porėtus paviršius gruntuoti Primer 100.
Patikrinti tinkamumą kontakte su PVC.

Paviršiaus stovis: sausas, švarus ir neriebaluotas

Naudojimo instrukcija:

Būdas: Nuo aliuminio juostos vidinės pusės pašalinus apsauginę plėvelę, juosta stipriai prispaudžiama prie paruošto paviršiaus ir pašalinamos visos oro pūslės bei išlyginama voleliu. Esant žemai temperatūrai juostą reikia pašildyti.

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C
Valymas: SURFACE CLEANER

Remontas: SOUDABAND juosta

Rekomendacija saugumui:

- Standartinės saugumo priemonės

Pastaba:

Dirbant šaltu oru SOUDABAND lipnumą ir kibumą galima pagerinti prieš klijavimą juostą sandėliuojant šiltoje patalpoje 12 val.