

BUTYBAND

LIPNI HERMETIZUOJANTI JUOSTA

Data: 20/02/09

Puslapiai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Storis	0,6mm juostos 0,55mm butilo 0,05mm aliuminio folija
Vandens garų pralaidumas	2,5 g/m ² per 24 val.
Tankis	1,00 g/ml
Pailgėjimas	mažiau 3mm kai + 5°C ir + 70°C
Atspari temperatūrai	nuo - 30°C iki + 80°C
Atsparumas UV spinduliams	geras
Degumo klasė (DIN 4102 Teil 1)	B2

Produkto aprašymas:

Plastoelastinė, garoizoliacinė aliuminio juosta butilo pagrindu, polimerizuojasi šaltu būdu. Privalumai: priklijavimui nebūtina šildyti.

Charakteristikos:

- Labai greitai ir stipriai sukimba su daugeliu statybinių paviršių
- Atspari vandeniui
- Atspari temperatūrai nuo - 30°C iki + 80°C
- Atspari šalčiui, netrūkinėja
- Atspari atmosferiniams poveikiams
- Atspari bitumui
- Savaimė prisiklijuojanti
- Dažoma
- Paprasta dirbti
- Universali, standi sandarinimo juosta

Panaudojimas:

- stogų, kaminų, kraigo, lietvamzdžių, kanalizacinių ir vandentiekio vamzdžių, langų, švieslangių ir kitų vandeniui pralaidžių vietų hermetizavimui
- pastatų statybinių metalo ir stiklo konstrukcijų bei fasadų elementų sandarinimui

- vietose kur reikalingas standus, sandarus, vandeniui bei garams nepralaidus hermetizavimas

Įpakavimas:

Spalva: išorinė pusė aliuminio spalvos, klijuojama pusė pilka

Matmenys:

7,5 cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
10cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
15cm	- 4 rulonai po 10m dėžutėje
22,5cm	- 8 rulonai po 10m dėžutėje
30cm	- 4 rulonai po 10m dėžutėje

Saugojimas:

12 mėnesių uždarytoje pakuotėje sausoje vėsioje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Paviršiai:

Tipai: visi statybiniai paviršiai. Porėtus paviršius gruntuoti Primer 100.

Paviršiaus stovis: sausas, švarus ir neriebaluotas

Soudal NV
Tel.: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18-20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

2300 Turnhout, Belgium
www.soudal.com

UAB Soudal
Tel.: +3 70 (5) 272 27 02

Verkių 29
Fax: +3 70 (5) 230 01 90

LT-09108 Vilnius, Lietuva
www.soudal.lt

UAB "SOUDAL" filialas Klaipėdoje

Tel/faks.: + 370 (46) 381 620

Birutės g. 14

BUTYBAND

LIPNI HERMETIZUOJANTI JUOSTA

Data: 20/02/09**Puslapiai: 2 iš 2****Naudojimo instrukcija:**

Būdas: Nuo aliuminio juostos vidinės pusės pašalinus apsauginę plėvelę, juosta stipriai prispaudžiama prie paruošto paviršiaus ir pašalinamos visos oro pūslės bei išlyginama voleliu. Esant žemai temperatūrai juostą reikia pašildyti.

Naudojimo temperatūra: nuo +5 °C iki +30 °C
Valymas: Soudal CLEANER

Remontas: BUTYBAND juosta

Rekomendacija saugumui:

- Standartinės saugumo priemonės

Pastaba:

Dirbant šaltu oru BUTYBAND lipnumą ir kibumą galima pagerinti prieš klijavimą juostą sandėliuojant šiltoje patalpoje 12 val.