

# SOUDAFOAM 2K

## 2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO

### PUTOS

Data: 19/02/09

Puslapiai: 1 iš 2

## Techniniai duomenys:

Sudėtis	Poliuretanas
Konsistencija	Stabilios putos
Kietėjimo procesas	Dviejų komponentų cheminė reakcija
Plėvelės formavimosi laikas	Apie 8 min. esant 20 °C/ 65% sant. oro drėgmei
Nupjauti galima	Po 20 min. 30mm storio
Aktyvavus balionėlį dirbti galima	5 min. 30mm storio
Pilnai sukietėja	30 min. 30mm storio
Išeiga	25 litrų sukietėjusių putų iš 1 litro
Sukritimas	Nėra
Antrinis plėtimasis	Nėra
Struktūra	Apie 80-90% aklinų porų
Tankis	Apie 37 kg/m <sup>3</sup> (pilnai sukietėjusios)
Atsparumas tempimui	0,385 Mpa
Atsparumas spaudimui	0,185 MPa
Terminis atsparumas	Nuo – 40 °C iki +90 °C (pilnai sukietėjusios)
Spalva	Šviesiai žalios
Putų stovis	Tiksotropinės, netekančios
Atsparumas ugniai	B3 (atitinka DIN 4102 2 dalis)
Drėgmės absorbcija	0,3 % (DIN 53429)
Vandens garų pralaidumas	70g/m <sup>2</sup> /24val (DIN 53429)

## Produkto aprašymas:

Montavimo putos SOUDAFOAM 2K, tai vienkomentės, savaiame besiplečiančios, paruoštos naudojimui poliuretaniinės montavimo.

## Charakteristikos:

- Profesionali kokybė
- Greitai kietėja nepriklausomai nuo drėgmės
- Labai stabilios (sukietėjus nesukrenta ir nesiplečia)
- Geras kibumas
- Puikiai limpa prie daugelio medžiagų (netinka tik polipropilenui bei polietilenui)

- Geros garso – termoizoliacinės savybės
- Labai gerai užpildo tarpus bei ertmes
- Puikios montavimo savybės

## Panaudojimas:

- Langų ir durų montavimas
- Ertmių užpildymas, sandarinimas aplink vamzdžius
- Stogo konstrukcijų izoliacija ir sujungimas
- Garso izoliacija
- Izoliacinių medžiagų klijavimas
- Garso izoliacinė danga varikliams
- Šaldymo sistemų termoizoliacijos pagerinimas

Soudal NV  
Tel.: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18-20  
Fax: +32 (0)14-42.65.14

2300 Turnhout, Belgium  
[www.soudal.com](http://www.soudal.com)

UAB Soudal  
Tel.: +3 70 (5) 272 27 02

Verkių 29  
Fax: +3 70 (5) 230 01 90

LT-09108 Vilnius, Lietuva  
[www.soudal.lt](http://www.soudal.lt)

UAB "SOUDAL" filialas Klaipėdoje

Tel/faks.: + 370 (46) 381 620

Birutės g. 14



# SOUDAFOAM 2K

## 2-KOMPONENTĖS MONTAVIMO PUTOS

**Data: 19/02/09****Puslapiai: 2 iš 2****Įpakavimas:**

750 ml aerozolinis balionėlis

**Saugojimas:**12 mėnesių uždarytoje pakuotėje sausoje  
vėsioje vietoje, nuo +5 °C iki +25 °C  
temperatūroje.

Putų balionėlis sandėliuojamas vožtuvu į viršų!

**Paviršiai:***Tipai:* visi statybiniai paviršiai išskyrus  
polietileną ir propileną*Paviršiaus stovis:* sausas, švarus ir  
neriebaluotas*Paruošimas:* Sudrėkinus paviršių putas geriau  
prilimpa, greičiau kietėja ir gaunama tanki  
struktūra**Naudojimo instrukcija:***Būdas:* Prieš naudojimą stipriai, apie 20 sek.  
sukratyti balionėlį, pajungti jį prie putų  
purkštuvu, naudotis instrukcija etiketėje.*Naudojimo temperatūra:* nuo +5 °C iki +30 °C*Valymas:* valikliais Gun & Foamcleaner -

nesukietėjusias, PU-Remover - sukietėjusias

*Remontas:* Soudafoam gun Classic**Rekomendacija saugumui:**

- Standartinės saugumo priemonės
- Dirbti su pirštinėmis ir apsauginiais akiniais.
- Sukietėjusias putas pašalinti mechaniškai.  
Nedeginti!

**Pastaba:**

- Prieš putų panaudojimą visuomet drėkinkite  
paviršių, putas geriau prilips, greičiau  
sukietės ir gausis tanki struktūra.
- Sukietėjusios putos turi būti apsaugotos nuo  
UV spindulių. Jas reikia nudažyti arba  
padengti hermetiku (akriliniu, silikoniniu,  
MS-polimeriniu arba poliuretaniniu)