

SILICONE U

UNIVERSALUS SILIKONAS

Teciniai duomenys:

Pagrindas	Polisiloksanas
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 7 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas (DIN 53505)	2 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas (DIN 53479)	25 ± 5 ShoreA
Tankis	1,00 g/mL (skaidrus ir glencinis) 1.22 g/mL (spalvoti)
Elastingumas gniuždant	>90%
Maksimalus siūlės judėjimas	25%
Terminis atsparumas	nuo -60°C iki +200°C
Elastingumo modulis100%:	0,4N/mm2 (DIN 53504)
Klijavimo jėga	1.5 N/mm2 (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	800% (DIN 53504)

Produkto aprašymas:

Silicone U - aukštos kokybės, vienkompontentis, elastinis hermetikas silikono pagrindu

Charakteristika:

- paprasta naudoti,
- atsparus UV, sudėtyje turi fungicidų
- panaudojus išlieka elastingas
- turi tipišką acto kvapą

Panaudojimas:

- sujungimų sandarinimui sanitarinėse ir virtuvės patalpose
- aliuminio rėmų sandarinimui
- statybose, drėgnoje aplinkoje
- sanitarinei instaliacijai,
- tinka visiems(stiklui, betonui, akmeniui, plytom, keraminėms plytelėms medžiui ir daugeliui kitų paviršių), išskyrus polivinilchloridinius.
- kondicionavimo sistemų hermetizacijai.
- šaldymo kamerų ir konteinerių hermetizavimui

Įpakavimas ir spalva:

bespalvė, balta, pilka, ruda, juoda, raudona, mėlyna, žalia, geltona, smėlio sp.
Įpakuota tūtelėse po 310 ml,

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Tipai :visos statybinės medžiagos, metalai, mediena. Ne naudoti prie PVC ir daugumos plastikų ir t.t.

Paruošimas:Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, sausas. Porėtiems paviršiams naudoti gruntą Primer 150. Rekomenduojama atlikti testą tinkamumui.

SILICONE U

UNIVERSALUS SILIKONAS

Naudojimas:

Naudojimo būdas: silikoninio pistoleto pagalba.

Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +35°C

Valymas: vait spiritu, kol nesukietėjo.

Išlyginimas: naudoti muiluotą vandenį

Remontas: Sicone U

Siūlės formavimas: muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele.

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Siūlė:

Minimalus siūlės plotis – 5 mm,

Maksimalus siūlės plotis – 30 mm,

Minimalus gylis – 5 mm

Rekomendacija: gylis = plotis x 2

Pastaba:

Silikonas yra rūgštinis, todėl kai kurie metalai (varis, švinas) gali būti pažeisti.