

SILIRUB 2/S

NEUTRALUS - SANITARINIS

SILIKONAS

Teciniai duomenys:

Pagrindas	Polisiloksanas
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Drėgmės poveikis
Plėvelė susiformuoja	apie 5 min. (20°C / 65% R.H.)
Kietėjimo laikas	2 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)
Kietumas	25 ± 5 ShoreA
Tankis	1,03 g/mL (skaidrus ir glencinis) 1.25 g/mL (spalvoti)
Elastingumas gniuždant	>80%
Maksimalus siūlės judėjimas	25%
Terminis atsparumas	nuo -60°C iki +180°C
Elastingumo modulis100%:	0,38N/mm2 (DIN 53504)
Klijavimo jėga	1.6 N/mm2 (DIN 53504)
Pailgėjimas iki plyšimo	800% (DIN 53504)

Produkto aprašymas:

Silirub 2/S - aukštos kokybės, neutralus/sanitarinis, vienkomentis, elastinis hermetikas silikono pagrindu

Charakteristika:

- paprasta naudoti,
- sudėtyje yra fungicidai ir baktericidai
- atsparus UV,
- panaudojus išlieka elastingas
- labai gerai sukimba su daugeliu paviršių
- didelis spalvų pasirinkimas
- žemo elastiškumo modulio

Panaudojimas:

- sujungimų sandarinimui sanitarinėse ir virtuvės patalpose
- klijavimui ir sandarinimui statybose ir konstrukcijose
- stiklinimo darbai
- didelio judėjimo sujungimo siūlių tarp skirtingų medžiagų sandarinimui
- vėdinimo sistemų sandarinimui

Įpakavimas ir spalva:

bespalvė, balta, pilka, šviesiai pilka, skaidriai pilka, jazmino, mancheteno, briliantinė balta
Įpakuota tūtelėse po 310 ml ir dešrelės 600 ml

Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Tipai: visos tradicinės ir statybinės medžiagos.
Paruošimas: Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, sausas. Porėtiems paviršiams naudoti gruntą Primer 150. Neporėtiems paviršiams gruntas nebūtinas. Paviršiaus aktyvatorius Surface Activator naudojamas neporėtų paviršių kibumui padidinti. Rekomenduojama atlikti testą tinkamumui.

SILIRUB 2/S

NEUTRALUS - SANITARINIS

SILIKONAS

Naudojimas:

Naudojimo būdas: silikoninio pistoleto pagalba.

Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +35°C

Valymas: vait spiritu, kol nesukietėjo.

Išlyginimas: naudoti muiluotą vandenį

Remontas: Silirub 2/S

Valymas: vaitspiritu

Siūlės formavimas: muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele.

Siūlė:

Minimalus siūlės plotis – 5 mm,

Maksimalus siūlės plotis – 30 mm,

Minimalus gylis – 5 mm

Rekomendacija: plotis = gylis X 2

Techninės normos:

Vokietija: DIN 18540 2 dalis - DIN 18545 Teil 2 E

Prancūzija: SNJF-1 kat.

Belgija: ATG 1808 (NIT 107)

JAV: TTS 001543a Class AD.

Britanija: BS 5889 (A)

Protokolas IANESCO 3812 – «Maistinis» naudojamas maisto pramonėje netiesioginiam kontaktui su produktais

Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

Pastaba:

- Silikonas visiškai neutralus (pH = 7)
- Netinka naudoti prie natūralaus akmens (marmuras, granitas ir pan.) Šiems darbams naudoti Silirub MA
- Nerekomenduotina naudoti prie organinio stiklo, nes pastarasis gali skilti. Tam tikslui naudojami alkoksiniai hermetikai.