

# SILIRUB AQ

## SILIKONAS AKVARIUMAMS

**Teciniai duomenys:**

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Pagrindas                   | Polisiloksanas                     |
| Konsistencija               | Vientisa pasta                     |
| Kietėjimas                  | Drėgmės poveikis                   |
| Plėvelė susiformuoja        | apie 7 min. (20°C / 65% R.H.)      |
| Kietėjimo laikas            | 2 mm /24 val. (20 °C/ 65%R.H.)     |
| Kietumas                    | 25 ± 5 ShoreA                      |
| Tankis                      | 1,03 g/mL                          |
| Elastingumas gniuždant      | >90%                               |
| Maksimalus siūlės judėjimas | 25%                                |
| Terminis atsparumas         | nuo -60°C iki +180°C               |
| Elastingumo modulis100%:    | 0,48 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504) |
| Klijavimo jėga              | 2,00 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504) |
| Pailgėjimas iki plyšimo     | 800% (DIN 53504)                   |

**Produkto aprašymas:**

Silirub AQ - aukštos kokybės, vienkomponentis, elastinis klijuojantis hermetikas silikono pagrindu, akvariumų ir terariumų gamybai.

**Charakteristika:**

- paprasta naudoti,
- atsparus UV, neblunka
- išlieka elastingas po panaudojimo
- labai gerai sukimba su daugeliu medžiagų
- sukietėjęs visiškai neutralus

**Panaudojimas:**

- akvariumų ir terariumų gamyba
- stiklinių konstrukcijų klijavimas ir tarpų užpildymas

**Įpakavimas ir spalva:**

bespalvė, balta, pilka, šviesiai ruda, ruda, bronz, juoda, smėlio sp.  
Įpakuota tūtelėse po 310 ml ir dešrelės 600ml

**Galiojimo laikas:**

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

*Tipai:* stiklas, visi statybiniai paviršiai.  
*Paruošimas:* Paviršius turi būti švarus, nedulkėtas, neriebaluotas, sausas.  
Rekomenduojama atlikti testą tinkamumui.

**Naudojimas:**

*Naudojimo būdas:* silikoninio pistoleto pagalba.  
*Naudojimo temperatūra:* nuo +5°C iki +35°C  
*Valymas:* vait spiritu, kol nesukietėjo.  
*Išlyginimas:* naudoti muiluotą vandenį  
*Remontas:* Silirub AQ  
*Siūlės formavimas:* muiluotu vandeniu, kol nepasidengė plėvele.

**Pastaba:**

Silikonas yra rūgštinis tačiau sukietėjęs visiškai nekenksmingas guvūnams. Naudojamas visų tipų akvariumų gamybai. Tinka akvariumams gaminamiems pagal DIN 32622: maksimalūs matmenys iki 200×60×60 cm, naudojant pakankamo storio stiklą.  
Kad stiklas neišsilenktų, naudojamas rėmelis.

**Rekomendacija saugumui:**

Standartinės saugumo priemonės

Vanduo pilamas tik pilnai sukietėjus hermetikui.

---

# **SILIRUB AQ**

## **SILIKONAS AKVARIUMAMS**

---

Minimalus siūles storis 1 mm.