



## KAMŠTINĖS APDAILOS KLIJAI 22 A CORK ADHESIVE 22 A

### Techniniai duomenys :

Pagrindas	vandens dispersija
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	fizinis džiuvimas
Kooregavimo laikas	apie 10-15 minučių
Pilnai išdžiūsta	Apie 24 val.
Klijavimo jėga	2,44 N/mm <sup>2</sup>
Tankis	1,48 g/cm <sup>3</sup>
Terminis atsparumas	nuo -20 °C iki + 80 °C temperatūros
Išėiga	800-1000 g / m <sup>2</sup>

### Produkto aprašymas:

paruošti naudojimui kamštinės apdailos, vandeniui nepralaidi pasta skirta klijuoti ant sienų ir grindų.

### Charakteristikos:

- Stipriai klijuoja
- Atparūs vandeniui
- Elastiški
- Nedegūs

### Panaudojimas:

- klijuoja kamštinę apdailą ant sienų ir grindų (grindys gali būti šildomos)
- klijuoja prie akmens, panelių, plokščių ir medžio

### Įpakavimas ir spalva:

indai po 1 kg, 5 kg, 15 kg

### Galiojimo laikas:

12 mėn. uždarytame indelyje sausoje vietoje esant nuo + 5 °C iki + 25 °C temperatūrai.

### Paviršiai:

- Medžiagos: medis, betonas ir pan.
- Paviršių stovis: švarus, sausas, nedulkėtas ir neriebaluotas

### Naudojimas:

- *Naudojimo būdas:* Esant porėtam paviršiui nugruntuokite jį praskiestu Cork Adhesive
- Rantuoatomis statybinėmis 3-5 mm šukomis užtepkite klijais tokį plotą, kurį suspėsite priklijuoti per 10 min.
- Stipriai prispauskite panaudodami volelį
- Lakuokite po 24 val.
- Instrumentą valykite vandeniu

### Rekomendacija saugumui:

Standartinės saugumo priemonės

NUORODA: ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir bandymais yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Jūs turite patys patikrinti mūsų rekomendacijas ir produktus ar jie tinkami numatomiems procesams ir tikslams. Šalia mūsų duomenų reikia atkreipti dėmesį ir į atitinkamas organizacijų bei atitinkamų DIN normų taisykles bei instrukcijas. Mūsų produktų naudojimo ir perdavimo bei remiantis mūsų technine panaudojimo informacija Jūsų pagamintų produktų mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė. Mūsų produktai parduodami remiantis Bendromis pardavimo ir tiekimo sąlygomis.