SOUDAL

Techninių duomenų lapas

Aquafix

Produkto aprašymas

Aquafix yra plastoelastinis, vienkomponentis hermetikas kopolimerų pagrindu.



Savybės

- Krištolo skaidrumo formulė
- Lengva naudoti
- Tirpiklio pagrindu
- Labai geras sukibimas su daugeliu medžiagų
- Sukietėjus galima dažyti
- Ribotas atsparumas UV spinduliams

Naudojimas

- Produktas skirtas latakų ir kanalizacijos vamzdžių remontui.
- Avariniam remontui atlikti, net ir lyjant.
- Įtrūkimų ir siūlių hermetikas.

Specifikacija

Pagrindas	stireno akrilatas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Plėvelės formavimasis	ca. 10 minutės
Tankis	ca. 0.95 g/ml
Didžiausias leidžiamas nuokrypis	ca. 10 %
Susitraukimas sukietėjus	ca. 20%
Naudojimo temperatūra	+5°C → +30°C
Atsparumas temperatūrai	-20°C → +90°C

Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
  Paviršius turi būti tvirtas, švarus, sausas arba šiek tiek drėgnas, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo tipai
  Aquafix gerai sukimba su šiais pagrindais: visais įprastais statybiniais pagrindais. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimas

- Naudojimas
  Produktą išspauskite rankiniu, pneumatiniu arba akumuliatoriniu silikono pistoletu.
- Valymas
  Iš karto po naudojimo (kol nesukietėjo) valykite vaitspiritu arba Soudal Surface Cleaner.
- Formavimas
  Plėvelei nesusiformavus apdorokite Finishing solution.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt

Aquafix

- Taisymas
  Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.
Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pakavimas / logistika

Spalva: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą
Įpakavimas: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.
Galiojimo laikas: 12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt