SOUDAL

Techninių duomenų lapas

Transpacryl

Produkto aprašymas

Transpacryl aukštos kokybės skaidrus, plasto-elastinis vieno komponento jungčių hermetikas, akrilo dispersijos pagrindo.



Savybės

- Sukietėjęs skaidrus
- Geras sukibimas su daugeliu porėtų medžiagų
- Geras sukibimas su anoduotu aliuminiu
- Sukietėjus galima dažyti

Naudojimas

- Betono ir gipso įtrūkimų užpildymas.
- Siūlės, kurių judėjimas iki maks. 15 %
- Jungiamieji sujungimai statybų pramonėje
- Palangių siūlės, tarp grindjuosčių ir sienų, tarp mūro, ...

Specifikacija

Pagrindas	Akrilo dispersija
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Plėvelės formavimasis	ca. 30 minutės
Tankis	ca. 1.06 g/ml
Didžiausias leidžiamas nuokrypis	15 %
Susitraukimas sukietėjus	ca. 30%
Naudojimo temperatūra	+5°C → +30°C
Atsparumas temperatūrai	-20°C → +80°C

Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.

Pagrindai

- Pagrindo stovis
  Paviršius turi būti standus, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas
  Labai porėtus paviršius reikia gruntuoti atskiestu Transpacryl (1 dalis Transpacryl + 2 dalys vandens).
- Pagrindo tipai
  Transpacryl gerai sukimba su šiais pagrindais: visi įprastiniai porėti statybiniai pagrindai, anoduotas aliuminis, keraminės plytelės. Transpacryl neturi gero sukibimo ir netinka bituminiams paviršiams, stiklas, Koroduojantys metalai. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimas

- Naudojimas
  Nenaudokite, kai kietėjimo proceso metu bus lietus ar šaltis.
- Darbo įrankiai
  Užtepkite Transpacryl rankiniu arba pneumatiniu silikono pistoletu.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt

Transpacryl

- Valymas
  Kol nesukietėjo, Transpacryl nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu.
- Formavimas
  Geriausias rezultatas – naudojant drėgną mentelę arba glaistyklę.
- Taisymas
  Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pakavimas / logistika

Spalva: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą
Įpakavimas: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.
Galiojimo laikas: 12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje., Saugoti nuo šalčio.

Jungties matmenys

- Min. jungties plotis: 5 mm
  Maks. jungties plotis: 10 mm
  Min. jungties gylis: 5 mm
  Rekomendacijos sandarinimui: jungties plotis = jungties gylis.

Pastabos

- Netinka akvariumams klijuoti.
- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.
- Dažomas dauguma dažų.
- Dažai turi būti pakankamai elastingi, kad jais būtų galima dažyti ant plastoelastinį hermetiką.
- Atsižvelgiant į didelę dažų įvairovę, prieš naudojimą rekomenduojama atlikti suderinamumo bandymą.
- Trumpas kontaktas su vandeniu (24 valandos) sukelia nedidelį drumstumą. Po ilgo vandens poveikio (14 dienos) produktas taps baltas, o mechaninės savybės sumažės.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime prisiimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį neprisiimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminys tinkamas naudoti. Kiekvienu atveju rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.

UAB Soudal
Kaimelio g. 13, LT-07100 Vilnius
+370 5 2722702
www.soudal.com soudal@soudal.lt