



# Calofer

## Produkto aprašymas

Calofer yra aukštos kokybės sandarinimo pasta, pagaminta natrio silikato pagrindu.

## Savybės

- Paruošta naudojimui
- Sukietėjusi pasidaro visiškai kieta
- Sukietėjusi netrūkinėja, neskilinėja
- Atspari temperatūrai iki +1500°C
- Sudėtyje nėra asbesto
- Netinka naudoti vietose, nuolat veikiamose vandens
- Vidaus darbams

## Naudojimas

- Siūlių ir angų sandarinimas vietose, kuriose tikėtinas aukštos temperatūros poveikis.
- Viryklių, orkaitių, židinių sandarinimas



## Specifikacija

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Pagrindas                        | Natrio silikatas  |
| Konsistencija                    | Stabili pasta     |
| Kietėjimo sistema                | Fizinis džiūvimas |
| Tankis                           | apie 1.82 g/ml    |
| Didžiausias leidžiamas nuokrypis | apie 2%           |
| Naudojimo temperatūra            | +5°C → +30°C      |
| Atsparumas temperatūrai          | -40°C → +1500°C   |

*Pastaba: plėvelės susidarymo laikas ir kietėjimo greitis, priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir pagrindo tipas gali skirtis.*

## Pagrindai

- Pagrindo stovis  
Paviršius turi būti standus, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.
- Pagrindo paruošimas  
Lengvas porėtų paviršių sudrėkinimas gali pagerinti sukibimą.
- Pagrindo tipai  
Calofer gerai sukimba su šiais pagrindais: plyty, betonas, metalai. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

## Naudojimas

- Naudojimas  
Rankiniu arba pneumatiniu silikono pistoletu, mentele arba glaistykle.
- Valymas  
Kol nesukietėjo, Calofer nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu.
- Formavimas  
Formavimui naudokite mentelę arba glaistyklę.

# Calofer

- Taisydas  
Ta pačia medžiaga.

## Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Atsižvelkite į įprastą darbo higieną. Daugiau informacijos rasite pakuotės etiketėje ir saugos duomenų lape.  
Produkto naudojimo ir kietėjimo metu gerai vėdinkite patalpą.  
Pavojainga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

## Pakavimas / logistika

Spalva: antracitas  
Įpakavimas: Žiūrėkite Soudal svetainę arba kreipkitės į Soudal atstovą.  
Galiojimo laikas: 12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje., Saugoti nuo šalčio.

## Jungties matmenys

- Min. siūlės plotis: 5 mm  
Maks. siūlės plotis: 15 mm

## Aplinkosaugos nuostatos

- Calofer atitinka LEED reikalavimus. Mažos emisijos medžiagos: klizai ir hermetikai. SCAQMD 1168 taisyklė. Atitinka USGBC LEED 2009 Credit 4.1: mažai skleidžiančios / spinduliuojančios medžiagos: klizai ir hermetikai atsižvelgiant į LOJ-turinį.

## Pastabos

- Po 12 val. lengvas kaitinimo įrangos šildymas, pagerins struktūrą bei nesiformuos burbulai.
- Ilgai veikiant labai aukštai temperatūrai, pastos spalva gali pasikeisti.

Šis techninių duomenų lapas pakeičia visas ankstesnes versijas. Šioje dokumentacijoje pateiktos instrukcijos yra mūsų eksperimentų ir patirties rezultatas ir buvo pateiktos sąžiningai. Tai yra bendro pobūdžio ir nesukelia jokios atsakomybės. Dėl medžiagų ir pagrindų įvairovės bei daugybės galimų pritaikymų, kurių mes negalime kontroliuoti, negalime priimti jokios atsakomybės už gautus rezultatus. Kadangi projektavimo, pagrindo kokybės ir apdorojimo sąlygų mes negalime kontroliuoti, pagal šį leidinį nepriimame jokios atsakomybės. Naudotojas turi savo paties bandymais nustatyti, ar gaminyje tinkamas naudoti. Kiekvieną atvejų rekomenduojama atlikti išankstinius eksperimentus. Gamintojas pasilieka teisę keisti gaminius be išankstinio įspėjimo.