

CELLUPLAST

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Nitroceliuliozė
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiovimas
Tankis**	Apie 1,51 g/ml
Džiūvimo greitis (23 °C / 50 % sant. oro drėgnumas)	30 – 60 min.
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Celluplast – aukštos kokybės vienkomponentis glaistas celiuliozės pagrindu.

Savybės:

- Lengvai formuojamas
- Greitai džiušta
- Tepamas plonais sluoksniais
- Stipriai sukimba
- Elastingas

Panaudojimo sritys:

- Pažeistų (turinčių įbrėžimų ar įtrūkimų) metalinių, medinių bei poliesterinių paviršių remontas
- Paskutinio sluoksnio prieš dažymą formavimas
- Transporto priemonių, valčių, banglenčių paviršiaus pažeidimų remontas
- Paskutinio sluoksnio poliesteriniame užpilde su mažais įdubimais ir ertmėmis formavimas

Pristatymo forma:

Spalva: raudona

Įpakavimas: 175 ml, 1,5 kg

Galiojimo laikas:

9 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: metalai, mediena ir poliesteris

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: pašalinkite rūdį. Paviršiaus šlifavimas pagerina sukibimą.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: naudojant mentele, užtepkite ploną Celluplast sluoksnį. Procedūrą kartokite, kol paviršius netaps lygus. Prieš tepant sekantį sluoksnį, leiskite medžiagai sukietėti (apie 30 min.). Praėjus maždaug 60 min. Celluplast galima šlifuoti šlapiuoju būdu, smulkiu švitrinio popieriumi. Paviršių galima dažyti, vandeniu nuplovus šlifavimo nešvarumus, bei nusauginus minkštu skudurėliu.

Valymas: acetonu

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Netinka cinkuotiems paviršiams

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

CELLUPLAST

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra

bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.