

## INCOAT ML GUN

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

**Techniniai duomenys:**

Pagrindas	Grynas vaškas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Tankis**	Apie 0,87 g/ml
Klampumas (Brookfield)	160 mPa.s → 180 mPa.s
Kietųjų medžiagų kiekis	Apie 53 %
Nebelimpa	Maždaug po 105 min.
Džiūvimo laikas (23 °C / 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 2,5 val.
Išėiga (*)	Apie 0,1 kg/m <sup>2</sup>
Terminis atsparumas**	- 25 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

\* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

**Produkto aprašymas:**

Incoat ML GUN – apsauganti nuo korozijos danga, turinti specialių hidrofobinių priedų, gryno vaško pagrindu, skirta tuščiaviduriams elementams. Šis produktas turi puikias hidrofobines bei skverbimosi savybes.

- Tuščiavidurių elementų: važiuoklės sijų, durų, slenksčių, bagažinių, variklio dangčių, ratų arkų ir kitų jautrių rūdims dalių apsauga.

**Savybės:**

- Išdžiuvusi suformuoja ilgaamžišką, vaškuotą ir lipnią dangą
- Turi stiprias hidrofobines savybes, elastinga
- Turi hidrofobines bei skverbimosi savybės
- Savaiminio remonto savybė - veikiant karščiui
- Nelaša

**Panaudojimo sritys:**

- Automobilių tuščiavidurių elementų apsauga nuo rūdžių
- Universalus antikorozinis apdorojimas
- Antikorozinis automobilių, jų dalių, instrumentų apdorojimas

**Pristatymo forma:**

*Spalva:* ruda

*Įpakavimas:* 1 L metalinė talpa

**Galiojimo laikas:**

24 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5 °C - +25 °C temperatūrai.

**Paviršiai:**

*Paviršiai:* Metalas

*Pobūdis:* tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

*Paviršiaus paruošimas:* pašalinkite rūdis.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

**Naudojimo instrukcija:**

Automobilio apačią kruopščiai išdžiovinkite, nuvalykite ir nuriebalinkite. Uždenkite dalis, kurių negalima apdoroti. Prieš naudojimą gerai supurtykite

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

## INCOAT ML GUN

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

talpą. Incoat ML GUN galima tepti voleliu arba teptuku, tačiau geriausio rezultato pasieksite purkšdami neatskiestą produktą pneumatiniu arba oriniu pistoletu (rekomenduojamas slėgis 4 barai, purkštuvo anga nuo 2 iki 4 mm). Produktą galima skiesti Vait spiritu.

Valymas: kol nesukietėjo – Vait spiritu, sukietėjusi – tik mechaniškai.

**Sveikatos ir saugos rekomendacijos:**

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpkite.

Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

**Atsakomybė:**

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.