

INCOAT ML WAX

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Grynas vaškas
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Tankis**	Apie 0,87 g/ml
Kietųjų medžiagų kiekis	Apie 47%
Nebelimpa	Maždaug po 105 min.
Džiūvimo laikas (23 °C / 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 5 val.
Išėiga (*)	Apie 0,2 kg/m ²
Terminis atsparumas**	- 25 °C → 160 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Incoat ML WAX – apsauganti nuo korozijos danga, turinti specialių hidrofohinių priedų, gryno vaško pagrindu, skirta tuščiaviduriams elementams. Šis produktas turi puikias hidrofobias bei skverbimosi savybes.

- Tuščiavidurių elementų: važiuoklės sijų, durų, slenksčių, bagažinių, variklio dangčių, ratų arkų ir kitų jautrių rūdims dalių apsauga.

Pristatymo forma:

Spalva: Užpurškus - balta, išdžiūvus – bespalvė
Įpakavimas: 1 L metalinė talpa, 25 L statinė

Savybės:

- Išdžiūvusi suformuoja ilgaamžišką, vaškuotą ir lipnią dangą
- Turi stiprias hidrofobias savybes, elastinga
- Turi hidrofobias bei skverbimosi savybės
- Savaiminio remonto savybė - veikiant karščiui
- Atspari aukštai temperatūrai
- Nelaša

Galiojimo laikas:

24 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5 °C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: Metalas
Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.
Paviršiaus paruošimas: pašalinkite rūdį.
Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Panaudojimo sritys:

- Automobilių tuščiavidurių elementų apsauga nuo rūdžių
- Universalus antikorozinis apdorojimas
- Antikorozinis automobilių, jų dalių, instrumentų apdorojimas

Naudojimo instrukcija:

Automobilio apačią kruopščiai išdžiovinkite, nuvalykite ir nuriebalinkite. Uždenkite dalis, kurių negalima apdoroti. Prieš naudojimą gerai supurtykite talpą. Incoat ML WAX galima tepti voleliu arba

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

INCOAT ML WAX

Data: 16/03/2019**Lapai: 2 iš 2**

teptuku, tačiau geriausio rezultato pasieksite purkšdami neatskiestą produktą pneumatiniu arba oriniu pistoletu (rekomenduojamas slėgis 4 barai, purkštuvo anga nuo 2 iki 4 mm). Produktą galima skiesti Vait spiritu.

Valymas: kol nesukietėjo – Vait spiritu, sukietėjusi – tik mechaniškai.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Venkite kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpkite.

Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.