

MontagePro 140

Data: 11/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Akrilatas
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas
Tankis**	Apie 1,30 g/ml
Atviras laikas (*)	15 min.
Džiūvimo laikas (*)	24 val → 48 val
Pradinio sukibimo jėga	Min. 140 kg/m ²
Galutinis stipris Medis-Medis	Apie 22 kg/cm ²
Galutinis stipris Medis-Aliuminis	Apie 16 kg/cm ²
Galutinis stipris Medis-PVC	Apie 12 kg/cm ²
Terminis atsparumas**	- 20 °C → 70 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

MontagePro 140 – paruošti naudojimui, universalūs, stipriai klijuojantys, montažiniai klijai vandens pagrindu, sudėtyje neturintys tirpiklių. Pasižymi ypatingai stipriu pradiniu sukibimu (>140 kg/m²) ir aukšta galutinio suklijavimo jėga. Ypatingai tinka porėtiems paviršiams.

Savybės:

- Sudėtyje neturi tirpiklių
- Klijuoja prie nelygių paviršių
- Pradinis sukibimas: 140 kg/m² (visas paviršius padengtas klijais)
- Tepami tolygiai ant vieno paviršiaus
- Atsparūs drėgmei
- Dažomi dažais vandens pagrindu

Panaudojimo sritys:

- Puikiai limpa prie visų įprastinių statybinių porėtų paviršių.
- Tinka klijuoti medieną, sintetines medžiagas, akmenį, sienų plyteles ir metalą prie betoninių, akmeninių, gipso, medinių ir medžio drožlių plokščių paviršių.
- Tinka panelių klijavimui, medinių ir PVC grindjuosčių, kabelių kanalų ir visų įprastinių apdailos elementų klijavimui.

Pristatymo forma:

Spalva: balta
Įpakavimas: 310 ml PE tūtelė

Galiojimo laikas:

Bent 12 mėn., neatidarytoje pakuotėje, laikant sausoje ir vėsioje vietoje, esant nuo +5 °C iki +25 °C.

Paviršiai:

Paviršius: visi įprastiniai statybiniai paviršiai
Pobūdis: švarus, nedulkėtas, neriebaluotas.
Bent vienas klijuojamas paviršius turi būti porėtas.
Paruošimas: išankstinis paruošimas nėra būtinas.
Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (TeflonasR), silikonų ir bituminių paviršių. Kiekvienam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Klijus tepkite linijomis arba taškiniu būdu ant vieno iš klijuojamų paviršių. Visada iššepkite klijais kraštus, palei briaunas ir kampus. Suspauskite klijuojamus paviršius ir stipriai priplaukite guminiu plaktuku. Reikalui esant sutvirtinkite. Suklijuota medžiaga gali būti apkrauta praėjus 24 - 48 val.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

MontagePro 140

Data: 11/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Valymas: nesukietėjusius Montage PRO140 klijus galima nuplauti nuo paviršių ir įrankių vandeniu. Sukietėjusius Montage PRO140 klijus galima pašalinti tik mechaniškai.

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastabos:

- Galutinę klijavimo jėgą nulemia suspaudimo stiprumas, bet ne trukmė.
- Nenaudokite vietose, nuolat veikiamose drėgmės.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.