

## MS-20 Plus

Data: 23/12/2020

Lapai: 1 iš 2

### Techniniai duomenys:

Pagrindas	Silano polimeras
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Cheminis džiūvimas
Tankis**	Apie 1,74 g/cm <sup>3</sup>
Terminis atsparumas**	- 40 °C → +90 °C (sukietėjus)
Atviras laikas	25 - 30 min.
Pataisymo laikas	25 - 30 min.
Šlyties jėga**	> 1,00 N/mm <sup>2</sup>
Galima apkrauti*	Praėjus min. 8 val.
Šlifavimas / užbaigimas	Praėjus min. 24 val.
Atsparumas senėjimui	Geras
Naudojimo temperatūra	15 °C → 25 °C
Išėiga*	Priklausomai nuo paviršiaus ir mentelės Dantyta mentelė B3: 700 - 900 g/m <sup>2</sup> Mentelė B11: 900 - 1100

(\*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

### Produkto aprašymas:

MS-20PLUS - tai universalūs, labai elastingi parketo klijai, sudėtyje neturintys vandens ir tirpiklių. Tinka parketlėnčių, masyvo parketo su grioveliu ir įlaidu klijavimui prie tinkamų paviršių patalpų viduje.

### Savybės:

- Elastingi
- EC-1 PLUS žymėjimas: labai mažos emisijos
- Paruošta naudoti vienkomentė sistema
- Sudėtyje neturi tirpiklių
- Sudėtyje neturi vandens
- Sudėtyje neturi izocianatų
- Lengvai naudojami
- Tinka šildomoms grindims

### Panaudojimo sritys:

- MS-20 Plus - parketo klijai, tinkami tiek daugiasluoksniams, tiek masyviam parketui su grioveliu ir įlaidu.
- Masyvus parketas, maksimalus plotis 150 mm ir minimalus storis 12 mm.

- Daugiasluoksnis parketas, maksimalus plotis 200 mm ir minimalus storis 14 mm.

### Pristatymo forma:

Spalva: Šviesiai ruda

Įpakavimas:

- 6 kg Kibiras
- 14 kg (2 aliuminizuoti maišeliai kibire)
- 16 kg kibiras
- 18 kg kibiras - (3 aliuminizuoti maišeliai kibire).


### Galiojimo laikas:

Kibiras 16 kg ne trumpiau kaip 9 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje vietoje 5 - 25°C temperatūroje. Aliuminizuoti maišeliai: 12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje +5°C iki +25°C temperatūroje.

### Paviršiai:

Pobūdis: MS-20PLUS klijai tepami ant slėgiui ir spaudimui atsparaus, nebesideformuojančio, sauso, nedulkėto ir neriebaluoto paviršiaus, be netvirtai besilaikančių dalelių, dažų, vaško, aliejaus ar kitų

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.



## MS-20 Plus

Data: 23/12/2020

Lapai: 2 iš 2

teršalų. Senų klijų, išlyginamojo sluoksnio likučiai gali susilpninti sukibimą, todėl turi būti pašalinti mechaniškai, pvz. šlifuojant ar naudojant smėliarovę. Anhidritinių paviršių reikia pašiaušti. Prieš parketo klijavimą įsitikinkite, kad paviršius yra tinkamas. Paviršiaus drėgnumas per visą grindų storį turi būti nustatytas karbidiniu arba skaitmeniniu higrometru – įvertinus, kad pastarojo matavimai yra tik orientaciniai. Likutinės drėgmės lygis neturi viršyti grindų gamintojo teikiamų ribų (paprastai maks. 2% betono grindims ir maks. 0,5% anhidrito grindims. Šildomoms grindims reikšmės yra atitinkamai 1,5% ir 0,3%). Rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti išankstinį sukibimo bandymą.

### Parketas:

Montuojamas parketas turi aklimatizuotis likus kelioms dienoms iki klojimo montavimo vietoje. Palikite parketą originalioje pakuotėje, kol jis bus sumontuotas. Taip išvengsite parketo deformacijos. Prieš montuodami parketą, patikrinkite, ar jis atitinka gamintojo/tiekėjo nurodytą drėgnumą (dažniausiai 9% +/- 2%). Jei medienos drėgnumas >11%, montavimas nerekomenduojamas. Įrengdami parketą, palikite 1–1,5 cm tarpą tarp sienos, aplink kolonas, ar kyšančias dalis ir parketo.

### Klijavimas:

Prieš naudojant MS-20 Plus turi būti aklimatizuoti prie kambario temperatūros. Klijus ant pagrindo tepkite naudodami dantytą mentelę Soudal B 11. Netepkite klijai ploto daugiau, nei galėsite padengti parketu per ~30 min. Stumdому judesiu uždėkite parketą ant klijų ir prispauskite ranka, arba naudokite guminį plaktuką. Norėdami pasiekti geriausią sukibimą, užtikrinkite minimalų 80% klijuojamo ploto kontaktą. Jei reikia, parketą prispauskite svarmenimis. Praėjus mažiausiai 24 valandoms, parketą galima šlifuoti ir apdoroti. **Valymas:** Neišdžiūvusius klijus MS-20 Plus nuo medžiagų ir įrankių valyti Soudal 90A klijų valikliu,

Swipex arba White Spirit. Sukietėję MS-20 Plus klijai šalinami mechaniškai.

### Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

### Pastabos:

- Paviršiaus temperatūra neturi būti žemesnė nei 15 °C
- Sant. oro drėgmė neturi viršyti 75%
- Niekada nemontuokite ant grindų, kuriose yra per daug drėgmės, arba ant grindų, kuriose drėgmės kiekis yra didesnis už medienos gamintojo nurodytą vertę.
- Norėdami išvengti medienos išsiplėtimo, niekada neklokite labai sausos medienos (drėgnumas < 7%). Esant aukštesniam oro drėgnumui, ar jam augant, tokia mediena gali išsiplėsti ir sukelti pažeidimų.
- Nemontuoti, jei patalpos sienos ir lubos nėra visiškai išdžiūvusios (pvz., po tinkavimo, dažymo ir pan.).
- Klijų negalima skiesti
- Niekada nemontuokite ant paviršių, kurie nėra apsaugoti nuo galimos kylančios drėgmės. Montuojant pirmame aukšte, patikrinkite, ar grindys yra hidroizoliuotos. Jei abejojate, užtepkite hidroizoliaciją, pvz., Soudal EPR-31P. Tačiau jei kylančios drėgmės slėgis yra per didelis, hidroizoliacija gali neveikti.

### Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.