

PARKETKIT PARKETO HERMETIKAS

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Akrilo dispersija
Kosistencija	Pasta
Kietėjimas	Fizinis džiuvimas
Plėvelė susiformuoja* (23°C / 50% sant. oro drėgnumas)	Apie. 20 min
Tankis*	Apie 1,50 g/ml
Maksimalus siūlės judėjimas (ISO 11600)	15%
Terminis atsparumas**	-20 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C
Sukritimas	Apie 15% (DIN 52451)

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Parketkit – aukštos kokybės hermetikas, poliakrilato pagrindu, sudėtyje neturintis tirpiklių.

Savybės:

- Sudėtyje neturi silikonų ar tirpiklių
- Dažomas
- Galima lakuoti įvairiais lakais
- Beveik bekvapis

Panaudojimo sritys:

- Sujungimų su maksimalia deformacija iki 15% formavimas
- Tarpų užpildymas parketo bei laminato grindyse
- Sujungimams tarp parketo lentų, grindjuosčių bei sienos
- Plyšių / įtrūkimų medinėse grindyse remontui

Pristatymo forma:

Spalva: šviesaus ažuolo, tamsaus ažuolo, buko, klevo, vyšnios, raudonmedžio, šviesiai pilka, tamsiai pilka, RAL1013

Įpakavimas: 280 ml tūtelė

Galiojimo laikas:

Ne mažiau 18 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai. Saugoti nuo šalčio.

Paviršiai:

Paviršiai: visos įprastinės laminuotos ir medinės grindys, taip pat porėti statybiniai paviršiai. Netinka natūraliam akmeniui.

Pobūdis: švarus, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: išankstinio paviršiaus paruošimo nereikia.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Siūlės dydis:

Minimalus siūlės plotis: 5mm

Maksimalus siūlės plotis: 20mm

Minimalus gylis: 5mm

Rekomenduojamas siūlės gylis = siūlės plotis.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Naudojant rankinį arba pneumatinį silikono pistoletą. Užtepkite hermetiką ant siūlės, suformuokite jį mentele. Didelio sukritimo atveju, užtepkite antrą sluoksnį. Šlifuoti galima praėjus 24 val.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

PARKETKIT PARKETO HERMETIKAS

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Nenaudokite, jei džiuvimo metu yra lietaus ar šalčio tikimybė.

Valymas: nesukietėjusį hermetiką galima nuvalyti vandeniu, sukietėjusį tik mechaniškai.

Išlyginimas: mentele arba glaistykle.

Taisymas: ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu.

Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.

- Hermetikas dažomas daugelio dažų ir lakų.
- Dažai ir lakai turi būti pakankamai elastingi, kad jais būtų galima dažyti plastelastinį hermetiką.
- Rinkoje esant dideliai pasiūlai dažų ir lakų, mes rekomenduojame atlikti išankstinį suderinamumo bandymą.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.