

POLY LIQUID

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Nesočiosios poliesterio dervos su amino kietikliu
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Cheminė reakcija
Kietumas**	Apie 65 Shore D
Tankis**	1,10 g/ml
Atviras laikas	10 – 15 min.
Šlifuojama	Po maždaug 45 min.
Terminis atsparumas**	- 30 °C → 115 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukiestėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Poly Liquid – nesočioji poliesterio derva. Maišoma su benzoilo peroksido kietikliu.

Savybės:

- Dvikomponentė
- Lengvai formuojama
- Greitai kietėja
- Pataisymo vietos išlieka tvirtos

Panaudojimo sritys:

- Metalų, poliesterio ir medinių paviršių remontas
- Transporto priemonių kėbulo dalių mažų kiaurymių ir įlenkimų remontas
- Surūdijusių dalių remontas ir sustiprinimas
- Didesnių pažeidimų remontas laivų, banglenčių gamyboje

Pristatymo forma:

Spalva: ruda

Įpakavimas: 1 kg metalinė skardinė

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: metalai, poliesteris, stiklo pluoštas, ...

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: pašalinkite rūdis. Paviršiaus šlifavimas pagerina sukibimą.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojant kartu su stiklo audiniu Fiberglass Mat, išpjaukite jį reikiamo dydžio palei visą perimetrą, užleisdami po ± 3 cm persidengimui. Aprinkit kraštus siekiant tolygaus perėjimo. Reikiamą Poly Liquid kiekį sumaišykite su 2 – 4% priedamo kietiklio. Gerai sumaišykite abu komponentus, kol medžiaga taps vientisa. Dalį mišinio teptuku užtepkite ant paviršiaus. Išmirkykite stiklo pluošto audinį ir tvirtai prispauskite jį prie paviršiaus. Siekiant didesnio tvirtumo, pakartokite procedūrą išdžiuvus pirmam sluoksniui. Įsitinkite, kad kiekvienas sekantis stiklo pluošto gabalas yra 1 cm didesnis, nei ankstesnis. Sukietėjus, nušlifukite labai šiurkščiu šlifavimo popieriumi arba šlifavimo disku. Užbaigimui, užtepkite sluoksnį Metal Plastic glaisto.

Valymas: acetonu

Taisymas: ta pačia medžiaga

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

POLY LIQUID

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Geresniam sukibimui su metalu, rekomenduojama užtepti ploną Metal Plastic

glaisto sluoksnį, ant kurio galima tepti poliesterio dervą

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.