

SOULDAL ROOF REPAIR STOGO DENGIMO / REMONTO MASTIKA

Data: 16/07/2019

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Bitumo elastomeras
Konsistencija	Vientisa pasta
Kietėjimas	Fizinis džiuvimas
Plėvelė susiformuoja	Paviršius išdžiūva per ~20 min.
Tankis	1,10 g/ml
Maksimalus siūlės judėjimas	10 %
Terminis atsparumas**	-35 °C → 130 °C
Naudojimo temperatūra	1 °C → 30 °C
Susitraukimas	Apie 11 %

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Roof Repair – aukštos kokybės, paruoštas naudojimui, vienkomponentis, plastoelastinis siūlių hermetikas, bitumo pagrindu.

Savybės:

- Labai geras sukibimas su bituminiais paviršiais
- Labai lengvai formuojamas
- Geras sukibimas su daugeliu paviršių
- Aukštas atsparumas skysčiams

Panaudojimo sritys:

- Jungtys, su maksimaliu judėjimu iki 10%
- Latakų, lietvamzdžių bei stogo dangos remontas
- Šaltas visų stogo dangų tipų klijavimas (išskyrus PDM-foliją)
- Skubių remonto darbų atlikimas, net lyjant lietui

Pristatymo forma:

Spalva: juoda

Įpakavimas: 280 ml tūtelė

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5°C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: visi įprastiniai statybiniai paviršiai

Pobūdis: švarus, be dulkių ir riebalų, gali būti drėgnas

Paviršiaus paruošimas: Išankstinio paviršiaus paruošimo nereikia

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Siūlės dydis:

Minimalus siūlės plotis: 5mm

Maksimalus siūlės plotis: 10mm

Minimalus gylis: 5mm

Rekomendacija sandarinimo darbams: siūlės gylis = siūlės plotis.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Rankinio arba pneumatinio silikono pistoleto pagalba.

Valymas: vait spiritu arba Swipex servetėles, kol nesukietėjo. Sukietėjus valyti mechaniškai.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

SOUDAL ROOF REPAIR STOGO DENGIMO / REMONTO MASTIKA

Data: 16/07/2019

Lapas: 2 iš 2

Išlyginimas: naudoti muiluotą vandenį arba Soudal Finishing Solutiun priemonę, kol nesusiformavo plėvelė.

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu.
Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir

tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.