

SOUDAFOAM GUN SMX

PISTOLETINĖS SANDARINIMO PUTOS BE IZOCIANATŲ

Data: 27/09/2022

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Modifikuotas silano polimeras SMX
Konsistencija	Vientisos tiksotropinės putos (nesukrentančios)
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Plėvelė susiformuoja (EN 17333-3)	7,5 min.
Galima pjauti (EN 17333-3)	30 min.
Laisvai išsiplėtusių putų tankis (EN 17333-1)	Apie 26 kg/m ³
Testavimo dėžė (EN 17333-1)	Išėiga apie 12 l putų, iš 500 ml
Išėiga siūlei (EN 17333-1)	Išėiga apie 13 m putų, iš 500 ml
Susitraukimas sukietėjus (EN 17333-2)	< 5 %
Išsiplėtimas sukietėjus (EN 17333-2)	Jokio
Išsiplėtimas kietėjimo metu (EN 17333-2)	Apie 50 %
Gniuždymo jėga (EN 17333-4)	Apie 6 kPa
Šlyties jėga (EN 17333-4)	Apie 13 kPa
Atsparumas tempiant (EN 17333-4)	Apie 35 kPa
Pailgėjimas Fmax (EN 17333-4)	Apie 37,6 %
Terminis atsparumas**	-40 °C iki +60 °C (sukietėjusios)

** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Soudafoam Gun SMX – tai paruoštos naudojimui, vienkomentės, savaime besiplečiančios ir sudėtyje visiškai nėra izocianatų. Balionėlis yra srieginis, naudojamas su pistoletu. Balionėlio dujų mišinys sudėtyje neturi HCFC- ir CFC-, visiškai nepavojingas ozono sluoksniui.

Savybės:

- Puikus stabilumas (sukietėjus nesukrenta ir nesiplečia).
- Geros užpildymo savybės
- Geras sukibimas su visais paviršiais (išskyrus PE, PP ir PTFE).
- Aukšta šiluminė ir akustinė izoliacijos vertė.
- Labai geros sukibimo savybės.
- Neatsparios UV spinduliams.

Panaudojimo sritys:

- Langų ir durų rėmų montavimas.
- Ertmių užpildymas.
- Visų tarpų stogo darbuose užpildymas.
- Akustinės pertvaros formavimas
- Šaldymo sistemų šiluminės varžos gerinimas.

Pristatymo forma:

Spalva: balta

Įpakavimas: 500 ml aerozolio balionėlis (neto)

Galiojimo laikas:

18 mėn. nuo pagaminimo datos neatidarytoje pakuotėje laikant sausoje, vėsioje vietoje (+5°C → +25°C). Visada laikykite vožtuvu į viršų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

SOUDAFOAM GUN SMX PISTOLETINĖS SANDARINIMO PUTOS BE IZOCIANATŲ

Data: 27/09/2022

Lapas: 2 iš 2

Naudojimo instrukcija:

Sukratykite aerozolio balionėlį bent 20 sekundžių. Prijunkite putų balionėlį prie pistoleto. Paviršius turi būti neriebaluotas ir nedulkėtas. Prieš purškiant, paviršių sudrėkinkite vandens purkštuvu. Nestandartiniam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą. Užpildykite skyles ir ertmes 65%, nes putos išsiplės. Darbo metu reguliariai purtykite balionėlį. Jei purškiate sluoksniais, kartokite drėkinimą po kiekvieno sluoksnio. Šviežias putas galima pašalinti naudojant "Soudal Gun & Foam cleaner" arba acetoną. Prieš naudodami Gun & Foam cleaner, pasitikrinkite, ar jis nepaveiks paviršiaus. Ypač plastikai ir lakas ar dažai gali būti jautrūs tam. Sukietėjusios putos gali būti pašalintos tik mechaniškai arba naudojant Soudal PU Remover.

Balionėlio temperatūra: +10 °C - 30 °C

Aplinkos temperatūra: +5 °C - 30 °C.

Paviršiaus temperatūra: +5 °C - 35 °C

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Visada mūvėkite apsauginius akinius ir pirštines. Sukietėjusias putas šalinkite mechaniškai. Niekada nedeginkite. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite ant pakuotės lipduko ir saugos duomenų lape. Naudokite tik gerai vėdinamose vietose.

Pastabos:

- Prieš purškiant, paviršių sudrėkinkite vandens purkštuvu. Jei purškiate sluoksniais, kartokite drėkinimą po kiekvieno sluoksnio. Nestandartiniam paviršiui rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą.

Standartai ir sertifikatai:

- EC-1 PLUS žymėjimas: labai mažos emisijos
- M1 Statybinių medžiagų emisijos klasifikacija
- Statybinės medžiagos klasė B2 (DIN 4102-1) – Bandymo ataskaita P-SAC 02/III-497 (MFPA Leipzig)

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.