

SOUDATAPE FACADE FASADINĖ JUOSTA

Data: 13/03/2019

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Medžiaga	Neaustinis PP
Klijai	Akriliniai
Apsauginė plėvelė	Silikonizuota medžiaga
Garų laidumas (DIN EN ISO 12572)	Sd 0,3 - 2m
Pailgėjimas trūkio metu (%) DIN EN 144410	> 50
Atsparumas tempiant (N/cm) DIN EN 144410	> 35
Terminis atsparumas**	- 40 °C → 100 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Soudatape Facade tai tvari juosta, skirta universaliam naudojimui vidaus bei išorės darbams.

Savybės:

- Tinka išorės bei vidaus darbams
- Laidi garams
- Klijų sluoksnis neturi tirpiklių, stipriai sukimba bei atsparus senėjimui
- Puikus sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų, tokių kaip plėvelės, neaustinės medžiagos, mediena, aliuminis ir PVC
- Geras terminis atsparumas
- Labai geras atsparumas drėgmei
- Atspari UV spindulių bei orų poveikiui iki 3 mėn.

Panaudojimo sritys:

- Soudatape Facade puikiai tinka sujungimų tarp medienos plokščių bei aplinkinių lygių paviršių, tokių kaip stoglangiai sandarinimui.
- Taip pat tinka „nematomam“ bei sandariam persidengiančių sujungimų tarp stoginių lakštų bei kitų garui nelaidžių medžiagų uždengimui.

Pristatymo forma:

Spalva: juoda
Įpakavimas: ritė 25 m., 60 mm pločio (10 dėžėje).

Galiojimo laikas:

Mažiausiai 12 mėn. nuo pagaminimo datos neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje ir sausoje vietoje, esant nuo +15°C iki +30°C temperatūrai bei maksimaliam sant. oro drėgnumui 65%.

Paviršiai:

Tipas: visi paviršiai, išskyrus PTFE bei bitumus.
Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų
Paviršiaus paruošimas: išankstinis paviršiaus paruošimas nereikalingas.
Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Soudatape Facade klijuokite, pašaline apsauginio sluoksnio dalį, per sujungimo tarp medinių plokščių arba persidengiančių garui nelaidžių sujungimų vidurį. Venkite raukšlių susidarymo ant juostos bei plėvelės. Palaipsniui šalinkite apsauginį sluoksnį ir stipriai prispauskite juostą per visą ilgį. Esant galimybei naudokite volelį prispaudimui.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

SOUDATAPE FACADE FASADINĖ JUOSTA

Data: 13/03/2019

Lapas: 2 iš 2

Valymas: klijų likučius galima pašalinti muiluotu vandeniu

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Nenaudoti žemesnėje kaip + 5 ° C temperatūroje

- Nenaudoti ant užšalusių paviršių bei paviršių, ant kurių susikaupęs kondensatas
- Klijuojant, pradinį sukibimą lemia ne laikas, o prispaudimo jėga.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.
