

EXPRESS ACRYL GREITAI DŽIUOVANTIS AKRILAS

Data: 16/10/2012

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	1 – K Akrilo dispersija
Konsistencija	Vientisa pasta
Polimerizacijos mechanizmas	Fizinis džiuovimas per vandens išgaravimą kambario temperatūros sąlygomis
Plėvelės formavimasis (*) (prie 20 °C ir 65% sant. oro drėgnumui)	Paviršius išdžiūva praėjus ~20 min.
Tankis (EN ISO 1183-1)	1.70 g/ml
Terminis atsparumas	-20°C → +80°C
Maksimali deformacija (DIN EN ISO 11600)	10%
Sukritimas (DIN EN ISO 10563)	-15% tūrio
Degumo klasė (DIN 4102 Dalis 4)	B2 (normalaus degumo)

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių.

Produkto aprašymas:

Express Acryl – tai aukštos kokybės, plastų-elastinis vienkompontinis hermetikas akrilo dispersijos pagrindu.

Savybės:

- Labai lengvai naudojamas
- Be tirpiklių bei silikono
- Palaiko siūlės deformaciją iki maks. 10%
- Neblunka, atsparus orų bei UV spindulių poveikiui
- Sukietėjęs nepraleidžia vandens
- Labai gerai limpa prie kiek drėgnų, porėtų paviršių
- Dažoma praėjus 10 min. po tepimo
- Gerai tinkuojamas bei tapetuojamas

Panaudojimo sritys:

- Silpnai apkrautos siūlės bei sujungimai tarp mūro, betono, gipso ir palangės, ritininio užrakto korpuso, grindjuostės bei grindų vidaus sąlygomis

Pristatymo forma:

Įpakavimas: 280 ml PE tūtelė, (12 dėžėje)

Spalva: Balta

Galiojimo laikas:

15 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje vietoje, esant nuo +5 °C iki +25 °C. Saugoti nuo šaltio. Sandėliuoti esant temperatūrai -10°C (mažiausia leistina) galima maks. 2 dienas. Pradėtą tūtelę laikyti sandariai uždarytą bei sunaudoti per trumpą laiką.

Paviršiai:

Visi porėti statybiniai paviršiai, pvz. betonas, klinkeris, plyta, akytas betonas, gipso kartonas, tinkas, mūrinys, fibrocementas.

Paviršius turi būti tvirtas, švarus, be dulkių ar riebalų. Nenaudojamas su stiklu, nuo korozijos neapsaugoto metalo, emalio ir keramikos bei po vandeniu esančioms siūlėms.

Venkite kontakto su bitumu, derva arba plastifikatorius turinčiomis medžiagomis, tokiomis kaip EPDM, APTK, chlorpreno guma (Neoprenas), butilas, izoliuojantys dažai bei putomis, nes tai gali sukelti nesuderinamumą, pasireiškiančių spalvos pasikeitimo ar sukibimo pradžios forma.

Express Acryl nenaudojamas su marmuru bei kitu natūraliu akmeniu, nes tai gali sukelti sukibimo bei spalvos pradžią. Tokiam sandarinimui rekomenduojame naudoti Silirub MA. Kiekvienam paviršiui mes rekomenduojame atlikti preliminarų sukibimo bei suderinamumo testą.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.

EXPRESS ACRYL GREITAI DŽIUOVANTIS AKRILAS

Data: 16/10/2012

Lapai: 2 iš 2

Naudojimo instrukcija:

Paviršius turi būti tvirtas, švarus, be dulkių ar riebalų. Seno hermetiko likučiai turi būti pašalinti tinkama mentele. Stipriai sugeriančius paviršius gruntuokite 1/3 Express Acryl bei 2/3 vandens mišiniu bei palikite išdžiūti 60 min. Lygius paviršius rekomenduojame nuvalyti nuriebalintoju ar acetonu. Valymui naudokite švarų medvilninį skudurą be pūkelių. Atsižvelkite į valiklio džiuvimo laiką. Formuodami galias siūles, naudokite tarpus užpildantį kordą. Užpildantis kordas neturi būti pažeistas montavimo metu, pvz. darbui naudojant aštrias briaunas turinčias menteles, bei turi būti dedamas suspaustoje būsenoje, kad būtų užtikrintas darbingas pasipriešinimas hermetiko tepimo metu. Užpildantis kordas naudojamas siekiant apriboti siūlės gylį arba nustatyti norimą siūlės gylį, reikalaujamą formuojant tam tikro dydžio siūlę. Nupjaukite tūtelės antgalį diagonaliai tiek, kiek reikalauja siūlės išmatavimai, naudodami Soudal peilį antgaliams. Įstatykite tūtelę į silikoninį pistoletą, pvz. Soudal Skeleton HK. Esant būtinybei, siūlės kraštus apklijuokite lipnia juostele dažymui pagal norimus siūlės išmatavimus. Užtepkite hermetiką tolygiai ir be burbulų. Norėdami užtikrinti gera hermetiko sukibimą su sujungimo kraštais, nubraukite jo perteklių mentele, kol nesusiformavo plėvelė. Nedelsiant pašalinkite lipnią juostelę. Išlyginkite siūlę naudodami minimalų vandens kiekį, kol nesusiformavo plėvelė.

Naudojimo temperatūra: Aplinkos temperatūra: +5°C iki +40°C, klijuojamo paviršiaus temperatūra: +5°C iki +35°C. Nenaudokite, kai tikimasi šalčio ar lietaus. **Valymas:** vandeniu, iki sukietėjimo. Po sukietėjimo valyti mechaniškai.

Išlyginimas: vandeniu, kol nesusiformavo plėvelė.

Taisydas: naudojant Express Acryl

Siūlės dydis:

Minimalus siūlės plotis:	5 mm
Maksimalus siūlės plotis:	20 mm
Maksimalus gylis:	5 mm
Sandarinio darbo rekomenduojama: siūlės plotis = siūlės gylis.	

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie produkto sandėliavimą bei tvarkymą rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastabos:

- Negalima naudoti vietose pastoviai veikiamose vandens.
- Žemesnės temperatūros / aukšto santykinio drėgnumo sąlygomis džiuvimas ženkliai pailgėja
- Pagal atitinkamą standartą (pvz. DIN 18540) elastiškų hermetikų pilni uždaryti negalima, nes įtampa bei judėjimas gali sukelti neelastiškų dažų įtrūkimų.
- Sujungimus, kurių judėjimas yra iki 5% galima dažyti praėjus 10 min. po hermetiko tepimo, tačiau naudojami dažai turi gebėti kompensuoti hermetiko judėjimus.
- Dėl rinkoje esamo dideliu dažų sistemų kiekio, rekomenduojame atlikti atitinkamus suderinamumo bei sukibimo bandymus.
- Optimalus dažymo rezultatas pasiekiamas naudojant plokštų / diagonalinį, natūralius šerius turintį, teptuką.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą.