

UNDERBODY PROTECTION GUN

Data: 16/03/2019

Lapai: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Bitumas
Konsistencija	Tiksotropinis skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiūvimas
Tankis**	Apie 1,09 g/ml
Klumpumas (Brookfield)	25.000 mPa.s
Kietųjų medžiagų kiekis	Apie 65 %
Nebelimpa	Maždaug po 75 min.
Džiūvimo laikas (23 °C / 50% sant. oro drėgnumas)	Apie 3,5 val.
Išėiga (*)	Apie 0,7 kg/m ²
Terminis atsparumas**	- 25 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Underbody Protection Gun – danga bitumo pagrindu, kuri išdžiūvusi sudaro apsauginę plėvelę.

Savybės:

- Puikus atsparumas rūdims, alyvai, riebalams, vandeniui, druskai ir t.t.
- Suformuoja apsauginį dugno sluoksnį nuo karščio ir triukšmo
- Tirpikliu pagrindu
- Nedažoma

Panaudojimo sritys:

- Skirta automobilių ratų arkų ir kėbulų apsaugai
- Sudaro apsauginę plėvelę nuo rūdžių, alyvos, riebalų, vandens, druskos
- Sudaro apsauginę dangą nuo šilumos ir garso virpesių

Pristatymo forma:

Spalva: juoda

Įpakavimas: 1 kg, 5 kg, 60 kg metalinė talpa

Galiojimo laikas:

24 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant vėsioje bei sausoje vietoje esant +5 °C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: Metalas

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: pašalinkite rūdis. Paviršiaus šlifavimas pagerina sukibimą.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Automobilio apačią kruopščiai išdžiovinkite, nuvalykite ir nuriebalinkite. Uždenkite dalis, kurių negalima apdoroti. Prieš naudojimą gerai supurtykite talpą. Underbody Protection Gun galima tepti voleliu arba teptuku, tačiau geriausio rezultato pasieksite purkšdami neatskiestą produktą pneumatiniu arba oriniu pistoletu (rekomenduojamas slėgis 4 barai, purkštuvo anga nuo 2 iki 4 mm).

Valymas: kol nesukietėjo – Vait spiritu, sukietėjusi – tik mechaniškai.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingu būdu, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

UNDERBODY PROTECTION GUN

Data: 16/03/2019

Lapai: 2 iš 2

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.