

ZINC SPRAY ACRYLIC CINKO PURŠKALAS (MATINIS)

Data: 20/07/2021

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas
Džiūvimo greitis*	Išdžiūva ir gali būti dažomas praėjus 24 val.
Kietųjų medžiagų kiekis	25.4 %
Lakūs organiniai junginiai (LOJ)	Apie 54 %
Džiūvimo laikas (23 °C bei 50% sant. oro drėgnumas)	Dulkės nebelimpa praėjus 10 min., paviršius pasidaro nelipnus po 20 min.
Terminis atsparumas**	- 30 °C → 120 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 35 °C
Išėiga	Apie 1.5 - 2 m ²

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Sudėtyje esantis cinkas suformuoja metalinę dangą, atsparią korozijai ir atmosferos veiksniams

Savybės:

- Geras atsparumas mechaniniams smūgiams, trinčiams, erozijai
- Labai taupus, efektyvus ir patikimas
- Taip pat tinka suvirinimo taškams
- Gerai praleidžia elektrą
- Dažomas
- Aukštas atsparumas korozijai ir atmosferos poveikiui

Panaudojimo sritys:

- Naudojamas ant kėbulų, lietvamzdžių laikiklių, suvirinimo siūlių, taip pat taškiniams suvirinimui.
- Cinko purškalo turi galvanizuojančio poveikio. Apsaugo cinką bei neapdirbtą geležį ir plieną nuo korozijos.
- Dėl purškalo katodinio poveikio jis naudojamas taupiai bei efektyviai.
- Idealiai tinka atkurti atsparumą korozijai po sriegimo, pjovimo ar suvirinimo operacijų.

Pristatymo forma:

Spalva: pilka matinė

Įpakavimas: 400 ml aerozolio balionėlis

Galiojimo laikas:

3 metai nuo pagaminimo datos neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje bei vėsioje vietoje esant +5 °C - +25 °C temperatūrai.

Paviršiai:

Paviršiai: metalai, pažeisti metalų paviršiai

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, nedulkėtas, neriebaluotas

Paviršiaus paruošimas: Pašalinkite rūdis.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Naudokite ant sauso bei neriebaluoto paviršiaus, prieš naudojimą pašalinkite netvirtas daleles, senus dažus bei rūdis. Prieš naudojimą aerozolio balionėlį gerai supurtykite. Naudokite ant sauso paviršiaus ir sausomis oro sąlygomis. Purškite maždaug 20 cm atstumu nuo paviršiaus. Prieš purkšdami naują sluoksnį aerozolio

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

ZINC SPRAY ACRYLIC CINKO PURŠKALAS (MATINIS)

Data: 20/07/2021

Lapas: 2 iš 2

balioną gerai supurtykite. Visada denkite dviem sluoksniais darydami 2 val. pertrauką tarp sluoksnių (dažyti galima praėjus 24 val.).

purkšti vien propelanto dujos. Tai daroma siekiant apsaugoti purkštuko užsikimšimą cinko likučiais.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Darbo vietoje užtikrinkite gerą ventiliaciją.

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastabos:

- Po naudojimo purškite aerosolį apvertę aukštyn kojomis (apie 3 sek.), kol pradės

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.