

FOLIENBAND EC INSIDE DOUBLE GAROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

Data: 18/06/2018

Lapas: 1 iš 1

Techniniai duomenys:

Medžiaga	Garoizoliacinė membrana
Spalva	Raudona
Tankis	235 g/m ² (±10%)
Garų difuzijos varža	S _d ≥ 45m (PN-EN 12572-2014, būseną C)
Tempimo stipris N / 50 mm, išilgai:	≥ 250 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Tempimo stipris N / 50 mm, skersai:	≥ 130 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Klijų sukibimas su paviršiumi N / 10 mm -klijų masė -butilo masė	≥ 4.0 (PN-EN 1939:2007) ≥ 5.5 (PN-EN 1939:2007)
Darbinė temperatūra	Nuo + 5 °C iki + 35 °C
Terminis atsparumas	Nuo - 40 °C iki +100 °C

Produkto aprašymas:

Garoizoliacinė, elastiška ir tampri PE juosta, neaustinė polipropileno medžiaga – izoliuoja lango jungtį tarp rėmo ir angokraščio nuo oro ir vandens garų patekimo. Palei vieną kraštą juosta turi klijų juosteles iš abiejų pusių. Juostos klijavimui prie lango rėmo patogumui yra lipni juostelė ir kitoje juostos pusėje.

Panaudojimo sritys:

- Langų ir durų sujungimų garoizoliacija patalpų viduje.

Pristatymo forma:

/pakavimas: Ritiniai po 25m

Spalva: klaidų išvengimui montuojant, garo izoliacinės (vidinės) juostos gaminamos spalvotos, o difuzinės (išorinės) baltos spalvos

Plotis:

- 70 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm

Standartai ir sertifikatai:

Produktas gaminamas SOUDAL NV pagal ISO 9001 reikalavimus. Nacionalinis techninis įvertinimas KOT-2018/0241

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje vietoje, esant nuo +5 °C iki +25 °C temperatūrai.

Naudojimo instrukcija:

Juosta klijuojama tiek prieš montuojant langus, tiek po (praktiniais sumetimais mes rekomenduojame klijuoti prieš montuojant ...).

- Rėmai turi būti švarūs, sausi ir tvirti (stabilūs ir be dulkių).
- Pašalinus dalį apsauginės plėvelės nuo juostos krašto pradžios (iš tos pusės, kurią klijuosite prie rėmo), priklijuokite juostą prie rėmo - be raukšlių ir neįtempiant. Rėmo kampuose juostą užleiskite bent 3 cm.
- Pritvirtinkite langą ir užpildykite tarpus tarp rėmo ir angokraščio montavimo putomis.
- Putoms sukietėjus ir nupjovus perteklių, pašalinkite apsauginę plėvelę nuo juostos ir priklijuokite ją prie angokraščio.
- Juosta turi būti priklijuota prie paviršių ištaisai, be oro tarpų. Juostai išlyginimui ir prispaudimui rekomenduojame naudoti kietą volelį arba minkštą mentelę.
- Papildomai galima naudoti spec. klijus (pvz. Vapourseal / Soudafoil 360H).
- Pastato judėjimo kompensavimui, klijuodami juostą, jos neįtempkite.
- Apsaugokite jungtį nuo lietaus (maždaug 5 valandas), kol sukietės klijai.
- Tinkas nekeičia juostos fizikinių savybių.
- Dėmesio! Reikalui esant, juostas galima suklijuoti vieną su kita, taip gauti reikiamą didesnę plotį.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie produkto sandėliavimą bei tvarkymą rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.