



# 140LQ

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

## Specifikacija

|   |  |
|---|--|
| Pagrindas   | Polichloropreno guma (neoprenas).            |
| Konsistencija                                       | Skystis                                      |
| Kietėjimo sistema                                   | Fizinis džiūvimas ir kristalizacija          |
| Tankis  | 0,86 g/ml                                    |
| Atsparumas temperatūrai**                           | -20 °C → 70 °C                               |
| Garavimo laikas (= mažiausias laikas iki klijavimo) | Ca. 10 min                                   |
| Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*                    | Ca. 30 min.                                  |
| Naudojimo temperatūra                               | 5 °C → 25 °C                                 |
| Išėiga*   | 100–300 ml/m <sup>2</sup> , kiekvienai pusei |

\* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. \*\* Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

## Produkto aprašymas

140LQ yra paruošti naudojimui universalūs kontaktiniai klijai, sudėtyje turinys tirpiklių, gumos ir sintetinių dervų pagrindu, be tolueno.

## Savybės

- Greitai džiūsta
- Aukšta klijavimo jėga
- Atsparus drėgmei

## Naudojimas

- Daugelio medžiagų, tokių kaip guma, oda, kamštis, plastikas, veltinis ir kt. klijavimas ant įvairių tipų pagrindų arba tarpusavyje.
- Sintetinių apdailos plokščių ir stalviršių klijavimas iš medžio, metalo ar lentų.

## Įpakavimas

Spalva: geltona

Įpakavimas: 750 ml skardinė, 5 l skardinė

## Galiojimo laikas

12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

## Pagrindai

Stovis: švarus, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdorojimo.

140LQ galima naudoti ant visų paviršių, išskyrus PS (polistireną), PE, PP, PTFE. Mes

rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

## Naudojimas

Klijus tolygiai tepkite dantyta mentele arba teptuku ant abiejų klijuojamų paviršių pusių. Palaukite apie 10 minučių ir sujunkite abi dalis. Tuomet tvirtai suspauskite. Valymas: Klijų valikliu 90A. Taisymas: Ta pačia medžiaga.

## Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Nerūkykite. Esant nepakankamam vėdinimui, tikslinga naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

## Pastabos

- Galutinė klijavimo jėga priklauso nuo suspaudimo trukmės, o ne nuo suspaudimo jėgos.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.