

Incoat ML Aerosol

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Pagrindas	Pure wax
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiovimas
Tankis	Ca. 0,73 g/ml
Klampumas („Brookfield“)	160 mPa.s → 180 mPa.s
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	Ca. 30 %
Atviras laikas	Apie 150 min.
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD)	Apie 3,5 val.
Išėiga*	Ca. 0,1 kg/m ²
Atsparumas temperatūrai**	-25 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Incoat ML Aerosol yra paruošta naudojimui antikorozinė danga, kuri suformuoja apsauginį sluoksnį ratų arkose ir tuščiose ertmėse. Stipriai prasiskverbianti ir atstumianti drėgmę apsauginė danga nuo rūdžių ir korozijos, gryno vaško pagrindu, skirta tuščiavidurėms ertmėms (t. y. ratų arkoms).

Savybės

- Išdžiuvusi suformuoja ilgaamžišką, vaškuotą ir lipnią dangą.
- Puikiai atstumia vandenį, išlieka elastingas.
- Vandens atstumiančios ir skverbiamosios savybės.
- Savaiminio remonto savybės (išsilygina), kaitinant
- Nelaša

Naudojimas

- Automobilų ertmių apsaugai nuo rūdžių.
- Bendrosios paskirties apsaugos priemonė nuo rūdžių.
- Apsaugos nuo rūdžių priemonė mašinoms, mašinų dalims, įrankiams ir kt.
- Tuščiavidurių kėbulo erdvių, pvz., važiuoklės sijų, durų ir durų staktų, bagažinės ir gaubto, ratų arkų ir kitų rūdims jautrių dalių, apsauga

Įpakavimas

Spalva: ruda

Įpakavimas: 500 ml aerozolio balionėlis (neto)

Galiojimo laikas

2 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Pagrindai: metalai

Stovis: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: Pašalinkite rūdis.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Naudojimas

Įsitikinkite, kad automobilio dugnas yra visiškai sausas, švarus ir nuriebalintas. Uždenkite dalis, kurių nereikia apdoroti. Prieš naudojimą gerai sukratykite. Naudokite pagal poreikį. Incoat ML Aerosol turi pilnai išdžiūti tarp vienas po kito einančių sluoksnių.

Valymas: Vaitspiritas. Sukietėjus, šalinti tik mechaniškai.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

Incoat ML Aerosol

Peržiūrėtas: 14/09/2023**Puslapis 2 iš 2****Sveikatos ir saugos rekomendacijos**

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Venkite sąlyčio su oda ar akimis. Neįkvėpti. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Atsakomybė

Šio techninių duomenų lapo turinys yra bandymų, stebėjimo ir patirties rezultatas. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.