

Metal Plastic Standard

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

Specifikacija

Pagrindas	Nesočiosios poliesterio dervos, iš anksto sumaišytos su aminu
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Cheminis kietėjimas
Kietumas**	65 - 70 Shore D
Tankis	Ca. 1,86 g/ml
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*	5–8 min.
Šlifuojama po	Ca. 20 min
Atsparumas temperatūrai**	-30 °C → 115 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukiėtėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Metal Plastic Standard yra dvikomponentis poliesterio glaistas, nesočiųjų poliesterio dervų pagrindu.

Savybės

- 2 komponentų
- Labai lengva naudoti
- Greitai kietėja
- Po to greitai apdorojamas (šlifuoti, poliruoti ir kt.)
- Ilgalakis sukibimas

Naudojimas

- Įbrėžimų, įtrūkimų ir įdubimų užpildymas metalinėse plokštėse, netgi cinkuotose ir galvanizuotose.
- Automobilių įbrėžimų, įtrūkimų, įlenkimų taisymas.
- Metalinių, poliesterio ir medinių paviršių remontas.
- Medinių paviršių įbrėžimų ir įlenkimų užpildymas.

Įpakavimas

Spalva: šviesiai pilka

Įpakavimas: 2 kg, 3 kg

Galiojimo laikas

12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Pagrindai: metalai, poliesteris, mediena, ...

Stovis: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: Pašalinkite rūdį.

Grubus lygių paviršių šlifavimas pagerina sukibimą.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Naudojimas

Sumaišykite 2 % B komponento su A komponentu. Gerai sumaišykite abu komponentus, kol medžiaga taps vientisa. Sumaišykite tik tokį kiekį, kokį galėsite sunaudoti per +/- 5 min. Sumaišytą produktą plonu sluoksniu tepkite mentele ant paviršiaus. Užtepkite mišinį (keliais sluoksniais, esant poreikiui) ir išlyginkite mentele. Glaistą galima šlifuoti po 20–30 min. Priklausomai nuo aplinkos temperatūros. Sukietėjus glaistui, galima tęsti paviršiaus apdorojimą (šlifavimas, dažymas ir kt.).

Valymas: acetonas

Taisydas: Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.

Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybę skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.