

MontagePro 140

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Pagrindas	Akrilinė
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Fizinis džiovimas
Tankis	Ca. 1,30 g/ml
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*	15 min.
Džiūvimo laikas	24 h → 48 h
Pradinis sukibimas	Ne mažiau kaip 140 kg/m ²
Atsparumas temperatūrai**	-20 °C → 70 °C
Naudojimo temperatūra	5 °C → 30 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

MontagePro 140 yra konstrukciniai klijai vandens pagrindu, sudėtyje neturintys tirpiklių, pasižymi aukšta klijavimo jėga ir ypač aukštu pradiniu sukibimu (daugiau nei 140 kg/m²). Ypač tinka porėtiems paviršiams.

Savybės

- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Pradinis sukibimas: 140 kg/m² (pilnas paviršiaus padengimas)
- Tinka klijuoti ant nelygių paviršių.
- Naudoti tiesiogiai ant vieno pagrindo
- Atsparus drėgmei
- Dažomas vandens pagrindu dažais

Naudojimas

- Labai geras sukibimas su visais įprastais porėtais statybiniais paviršiais.
- Tinka tokių medžiagų kaip mediena, sintetinės medžiagos, akmuo, sienų plytelės, metalas ant betono pagrindų, akmenų, gipso, medžio, medžio drožlių plokštės ir kt. stipriam klijavimui.
- Tinka skydams, plokštėms, grindjuostėms iš medžio ir PVC, kabelių lovelių ir dažniausiai naudojamų apdailos medžiagų klijavimui.

Įpakavimas

Spalva: balta

Įpakavimas: 310 ml tūtele

Galiojimo laikas

Ne mažiau 12 mėn. neatidarytoje pakuotėje, laikant sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Pagrindai: visi įprastiniai statybiniai pagrindai
Stovis: švarus, be dulkių ir riebalų. Bent viena iš klijuojamų medžiagų turi būti porėta.

Paviršiaus paruošimas: Nereikia išankstinio apdorojimo.

Nėra sukibimo su PE, PP, PTFE (Teflon®) ir bituminiais substratais. Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Naudojimas

Naudojimas: Klijus silikono pistoletu užtepkite vienodais taškais arba juostomis ant vienos iš klijuojamų medžiagų. Visada užtepkite klijus ant komponentų ir plokščių kraštų bei kampų. Nedelsdami suspauskite paviršius ir priplokite guminiu plaktuku. Jei reikia, užfiksuokite. Jungtis gali būti apkrauta po 24–48 val.

Valymas: Kol nesukietėjo, MontagePro 140 nuo plytelių ir įrankių galima pašalinti vandeniu. Sukietėjusį MontagePro 140 galima pašalinti tik mechaniškai.

Taisydas: Ta pačia medžiaga.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

MontagePro 140

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos rasite ant pakuotės lipduko.
Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pastabos

- Galutinė klijavimo jėga priklauso nuo suspaudimo trukmės, o ne nuo suspaudimo jėgos.
- Nenaudoti vietose, nuolat veikiamose vandens.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.