



MS-20 Plus

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Pagrindas	Silano polimeras
Konsistencija	Pasta
Kietėjimo sistema	Cheminis kietėjimas
Tankis	Ca. 1,73 g/ml
Terminis atsparumas **	Nuo -40 °C iki +90 °C (sukietėjus)
Atviras laikas (23 °C, 55 % RV)*	25–30 min.
Reguliuojama iki	25–30 min.
Atsparumas šlyties deformacijai**	> 1,00 N/mm ²
Galima apkrauti po*	min. 8 val.
Šlifuojama / dažoma po	min. 24 val.
Atsparumas senėjimui	Geras
Naudojimo temperatūra	15 °C → 25 °C
Išėiga*	Priklausomai nuo paviršiaus ir mentelės Klijų mentelė B3: 700–900 g/m ² Trowel B11: 1000 - 1400 g/m ²

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

MS-20 Plus yra labai elastingi, universalūs parketo klijai, sudėtyje neturintys tirpiklių ir vandens. Tinka sudėtiniam ir vientisam parketui su įlaidais ir grioveliais klijuoti ant tinkamų grindų patalpų viduje.

Savybės

- Elastingas
- EC-1 PLUS žymėjimas: labai mažos emisijos
- Paruošta naudoti vienkomentė sistema
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Sudėtyje nėra vandens
- Sudėtyje nėra izocianatų
- Lengva naudoti
- Tinka šildomoms grindims

Naudojimas

- MS-20 Plus yra klijai perketlentėms ir masyvo parketui klijuoti, tiek su užraktu, tiek be.
- Masyvus parketas, kurio maksimalus plotis 160mm ir minimalus storis 14mm.

- Daugiasluoksnis parketas, kurio maksimalus plotis yra 220 mm, o minimalus storis 14 mm.

Įpakavimas

Spalva: šviesiai ruda

Įpakavimas: 6 kg kibiras, 14 kg (2 aliuminio maišeliai dėžutėje), 16 kg kibiras, 18 kg (3 aliuminio maišeliai kibire)


Galiojimo laikas

16 kg kibiras, ne mažiau kaip 9 mėn. neatidarytoje pakuotėje sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Aliuminizuoti maišeliai: 12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, sausoje ir vėsioje vietoje +5°C iki +25°C temperatūroje.

Pagrindai

Stovis: MS-20 Plus naudoti ant tvirto, švaraus, visiškai sauso paviršiaus, kuris yra be dulkių ir riebalų, be atsiskiriančių dalių, dažų, vaško, alyvos ar kitų teršalų. Nelygumai, tokie kaip likęs betono išlyginamasis sluoksnis, seni klijai, gali pabloginti sukibimą. Pageidautina pašalinti mechaniškai, pavyzdžiui, šlifuojant arba smėliarove. Viršutinis juodgrindžių anhidrito sluoksnis turi būti pašalintas.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.



MS-20 Plus

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

Prieš klojant parketą, reikia patikrinti ar pagrindas yra tinkamas. Patikrinkite drėgmę per visą pagrindo storį karbidiniu arba elektriniu higrometru. Atminkite, kad elektrinis higrometras pateikia tik orientacines vertes. Likutinės drėgmės lygis neturi viršyti grindų gamintojo teikiamų ribų (paprastai maks. 2% betono grindims ir maks. 0,5% anhidrito grindims, matuojant karbido higrometru. Sildomoms grindims reikšmės yra atitinkamai 1,5% ir 0,3%). Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Parketas

Montuojamas parketas turi aklimatizuotis likus kelioms dienoms iki klojimo montavimo vietoje. Palikite parketą originalioje pakuotėje, kol jis bus sumontuotas. Taip išvengsite parketo deformacijos. Patikrinkite parketo drėgnumo lygį prieš montavimą (paprastai gamintojai rekomenduoja 9% \pm 2%). Montuoti nerekomenduojama, drėgnumo lygiui esant virš 11%. Įrengdami parketą, palikite 1–1,5 cm tarpą tarp sienos, aplink kolonas, ar kyšančias dalis ir parketo.

Naudojimas

MS-20 Plus prieš montavimą leiskite prisitaikyti prie patalpos temperatūros. Klijus ant paviršiaus tepkite dantyta Soudal mentele B11. Netepkite kliais didesnio ploto, nei galėsite padengti parketu per 30 min. Stumdomu judesiu uždėkite parketą ant klijų ir prispauskite ranka, arba naudokite guminį plaktuką. Užtikrinkite pilną klijų kontaktą (min. 80%) tarp grindų paviršiaus ir parketo. Jei reikia, uždėkite ant parketo svorį. Praėjus mažiausiai 24 valandoms, parketą galima šlifuoti ir apdoroti. Valymas: MS-20 Plus kol nesukietėjo, nuo įrankių ir paviršių galima pašalinti naudojant Soudal Adhesive Cleaner 90A valiklį, Swipex servetėles arba vaitspiritą. Sukietėjusį MS-20 Plus galima pašalinti tik mechaniškai.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape.

Pastabos

- Minimali pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C.
- Nenaudokite klijų, kai santykinė drėgmė viršija 75 %.
- Niekada nemontuokite grindų ant pagrindo, kuriame yra per daug drėgmės, arba ant pagrindo, kurio drėgnumas yra didesnis nei rekomenduoja medienos tiekėjas.
- Norėdami išvengti medienos išsiplėtimo, niekada neklokite labai sausos medienos (drėgnumas < 7%). Esant aukštesniam oro drėgnumui, ar jam augant, tokia mediena gali išsiplėsti ir sukelti pažeidimų.
- Nemontuokite, jei patalpos sienos ir lubos neišdžiūvusios (pvz., po tinkavimo, dažymo ir pan.)
- Neskiesti klijų.
- Niekada nemontuokite ant paviršių, kurie nėra apsaugoti nuo galimos kylančios drėgmės. Niekada netepkite ant pagrindo, kuris nėra apsaugotas nuo kylančios drėgmės. Jei reikia, užtepkite hidroizoliaciją, pvz., Soudal EPR-31P.

Atsakomybė

Šio techninių duomenų lapo turinys yra bandymų, stebėjimo ir patirties rezultatas. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybė skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.