

Underbody Protection Aerosol

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 1

Specifikacija

Pagrindas	Bitumas
Konsistencija	Tiksotropinis skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiovimas
Tankis	Ca. 0,79 g/ml
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	Ca. 33 %
Atviras laikas	Apie 75 min.
Džiūvimo laikas (23 °C ir 50 % SD)	Apie 135 min.
Išėiga*	Ca. 0,4 kg/m ²
Atsparumas temperatūrai**	-25 °C → 80 °C
Naudojimo temperatūra	10 °C → 25 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

Underbody Protection Aerosol yra bitumo pagrindo danga, kuri išdžiūvusi sudaro apsauginę plėvelę

Grubus lygių paviršių šlifavimas pagerina sukibimą.
Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Savybės

- Puikus atsparumas rūdims, alyvai, riebalams, vandeniui, druskai ir kt.
- Automobilio dugno apsauginė danga nuo karščio ir triukšmo.
- Tirpiklio pagrindu
- Nedažomas

Naudojimas

- Automobilų ratų arkų ir kėbulo apsaugai.
- Suformuoja apsauginę plėvelę nuo rūdžių, alyvos, riebalų, vandens, druskos.
- Apsauginė danga nuo karščio ir garso virpesių.

Ipakavimas

Spalva: juoda

Ipakavimas: 500 ml aerozolio balionėlis (neto)

Galiojimo laikas

2 metai neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Pagrindai: metalai

Stovis: švarus, sausas, be dulkių ir riebalų.

Paviršiaus paruošimas: Pašalinkite rūdis.

Naudojimas

Įsitikinkite, kad automobilio dugnas yra visiškai sausas, švarus ir nuriebalintas. Uždenkite dalis, kurių nereikia apdoroti. Balionėlį purtykite mažiausiai 20 sekundžių. Naudokite pagal poreikį. Underbody Protection Aerosol turi pilnai išdžiūti tarp vienas po kito einančių sluoksnių.

Valymas: Vaitspiritas. Sukietėjus, šalinti tik mechaniškai.

Taisymas: Ta pačia medžiaga.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Naudoti tik gerai vėdinamose patalpose. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape. Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Atsakomybė

Šio techninių duomenų lapo turinys yra bandymų, stebėjimo ir patirties rezultatas. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.