

WBPR-21P Deep Primer

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 1 iš 2

Specifikacija

Pagrindas	Sintetinė dispersija
Konsistencija	Skystis
Kietėjimo sistema	Fizinis džiuvimas
Tankis	Ca. 1,01 g/ml
Klampumas („Brookfield“)	20 mPa.s → 30 mPa.s
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	Ca. 20 %
Džiūvimo laikas esant 23 °C ir 50 % SD (*)	15–30 min. cementiniams paviršiams ir Soudal savaiame išsilyginančiam mišiniui VE-50 30 – 60 min. ant šiek tiek porėtų paviršių Apie 12–24 val. kalcio sulfato (anhidrito) paviršiumi
Išeiga*	100–200 ml/m ² , priklausomai nuo paviršiaus porėtumo ir naudojamų įrankių
Atsparumas temperatūrai**	0 °C → 50 °C
Naudojimo temperatūra	15 °C → 25 °C

* Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip temperatūra, drėgmė ir paviršiaus tipas. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas

WBPR-21P Deep Primer yra gruntas, pagerinantis paviršiaus sukibimą, sudėtyje neturintis tirpiklių. WBPR-21P Deep Primer kietėja tik išgaruojant esamam vandeniui. Dėl labai mažų dalelių, iš kurių susideda gruntas, ir labai mažo klampumo, užpildymo savybės yra daug kartų didesnės, palyginti su kitais gruntais. WBPR-21P Deep Primer pilnai įsiskverbia į paviršių ir pagerina apdorojamo paviršiaus koeziją.

Savybės

- Paruošta naudojimui
- Maža išeiga / m²
- Sudėtyje nėra tirpiklių
- Labai lengva naudoti
- Trumpas džiuvimas
- Sustiprina juodgrindes
- Suriša likučius
- Sumažina skiedinio/gipso paviršiaus porėtumą
- Tinka vidaus darbams
- Išspaudus - baltas, sukietėjęs – skaidrus

Naudojimas

- WBPR-21P Deep Primer yra gruntas sudėtyje neturintis tirpiklių, skirtas smėlėtiems ar milteliniams (labai) sugeriantiems mineraliniams grindų pagrindams, pvz., cementiniams pagrindams, betonui, kalcio sulfato (anhidrito) ir išlygintiems juodgrindėms apdoroti.
- WBPR-21P Deep Primer taip pat tinka pirminiam smėlėtų arba miltelinių (labai) sugeriančių mineralinių grindų apdorojimui, naudojant kartu su Soudal VE-50.

Įpakavimas

Spalva: Balta
Įpakavimas: 5 L

Galiojimo laikas

12 mėn. laikant neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje nuo +5 °C iki +25 °C temperatūroje.

Pagrindai

Stovis: Paviršiai turi būti sausi, lygūs, tvirti ir nedulkėti, be anksčiau naudotų klijų likučių, riebalų ir alyvų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

WBPR-21P Deep Primer

Peržiūrėtas: 14/09/2023

Puslapis 2 iš 2

Paviršiaus paruošimas: Nelygumai, tokie kaip senų klijų likučiai, gali pabloginti sukibimą ir turi būti pašalinti mechanškai, pvz. šlifavimas arba smėliavimas. Nepakankamai tvirtas betoninių paviršių dalis pageidautina pašalinti. Senus kalcio sulfato (anhidrito) paviršius prieš dengiant WBPR-21P Deep Primer reikia nušifuoti ir nuvalyti.

Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo bandymą.

Naudojimas

WBPR-21P Deep Primer prieš montavimą leiskite prisitaikyti prie patalpos temperatūros. Prieš naudojimą gerai supurtykite arba išmaišykite. Gruntą iš kibiro ant paviršiaus tepkite tolygiai ir neskiestą, voleliu arba teptuku. Nepilkite ant juodgrindžių grunto tiek, kad nesusidarytų balų. Labai porėtoms ir stiprioms juodgrindims rekomenduojamas antras grunto sluoksnis. Antrąjį sluoksnį tepkite tik po to, kai pirmasis pilnai išdžiūsus. Leiskite WBPR-21P Deep Primer gerai išdžiūti prieš tolesnį pagrindo apdorojimą. Neišdžiuvęs gruntas neigiamai veikia galutinį rezultatą. Todėl gali atsirasti įdubimai ir sumažėti sukibimas.

Valymas: Kol nesukietėjo, WBPR-21P Deep Primer nuo paviršių ir įrankių galima pašalinti vandeniu.

Sveikatos ir saugos rekomencijos

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimu. Daugiau informacijos rasite etiketėje ir saugos duomenų lape. Pavojinga. Naudojant laikykitės atsargumo priemonių.

Pastabos

- Niekada nemontuokite ant paviršių, kurie nėra apsaugoti nuo galimos kylančios drėgmės. Niekada netepkite ant pagrindo, kuris nėra apsaugotas nuo kylančios drėgmės. Jei reikia, užtepkite hidroizoliaciją, pvz., Soudal EPR-31P.
- Niekada nemontuokite ant juodgrindžių, kuriose yra per didelis drėgmės kiekis.

- WBPR-21P Deep Primer neapsaugo nuo grindų kylančios drėgmės.
- Nenaudoti žemesnėje kaip 15 °C arba aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
- Minimali pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C.
- Nenaudokite klijų, kai santykinė drėgmė viršija 75 %.
- Grunto skiesti negalima.
- WBPR-21P Deep Primer negalima naudoti ant magnezito grindų.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.