

FOLIENBAND EC INSIDE ALU TOTAL

GAROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

Data: 18/06/2018

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Medžiaga	Garoizoliacinė membrana 12 µm / aliuminio folija 8 µm
Spalva	Raudona
Tankis	110 g/m ² (±10%)
Garų difuzijos varža	S _d ≥ 550 (PN-EN 12572-2014, būseną C)
Tempimo stipris N / 50 mm, išilgai:	≥ 400 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Tempimo stipris N / 50 mm, skersai:	≥ 230 (PN-EN 12311-2:2013, (A metodas))
Klijų sukibimas su paviršiumi N / 10 mm (mediena) -klijų masė	> 4 (PN-EN 1939:2007)
Darbo temperatūra	Nuo - 12 °C iki + 35 °C
Terminis atsparumas	Nuo - 40 °C iki +100 °C

Produkto aprašymas:

Ištin nepralaidi garams, tampri ir elastinga, laminuota iš abiejų pusių polipropilenine neaustine medžiaga PE juosta – apsauganti izoliacinį sluoksnį lango sandūroje nuo dujų ir vandens garų patekimo. Vidinė juostos pusė yra pilnai padengta klijais, turinčiais puikų sukibimą su dauguma statybinių medžiagų. Juosta priglunda visu paviršiumi ir po ja nelieka oro tarpų – patogiau tinkuoti. Klijų vietoje juosta armuota tinkleliu. Juostos klijavimui prie lango rėmo yra lipni juostelė ir kitoje juostos pusėje. Klijuoti galima esant žemai temperatūrai (iki -12°C).

Panaudojimo sritys:

- Langų ir durų sujungimų garoizoliacija patalpų viduje.

Pristatymo forma:

/pakavimas: Ritiniai po 25m

Spalva: klaidų išvengimui montuojant, garo izoliacinės (vidinės) juostos yra raudonos, o difuzinės (išorinės) tamsiai pilkos spalvos.

Plotis:

- 70 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm

Standartai ir sertifikatai:

Produktas gaminamas Soudal NV pagal ISO 9001 reikalavimus. Nacionalinis techninis įvertinimas KOT-2018/0241

Galiojimo laikas:

12 mėn. neatidarytoje gamintojo pakuotėje, laikant sausoje vietoje, esant nuo +5 °C iki +25 °C temperatūrai.

Naudojimo instrukcija:

Juostą prie lango rėmo galima klijuoti tiek prieš montuojant langus, tiek po montavimo (mes rekomenduojame klijuoti prieš montuojant). Esant daugybei skirtingų paviršių, dvipusio lipnumo langų sandarinimo juostas rekomenduojame naudoti, kaip nurodyta:

- Priklijavus juostą prie paviršiaus, palaukite bent 5-10 minučių ir tik tuomet tęskite montavimo darbus.
- Atkreipiame dėmesį į tai, kad labai dulkėti arba nešvarūs rėmai / paviršiai gali turėti daug silpnesnį sukibimą.
- Taip pat rekomenduojama juostą klijuoti taip, kad kontaktas su paviršiumi būtų min. 9mm pločio.
- Pašalinus dalį apsauginės plėvelės nuo juostos pradžios (iš tos pusės, kurią klijuosite prie rėmo), priklijuokite juostą prie rėmo - be raukšlių ir neįtempiant.
- Rėmo kampuose juostą užleiskite bent 3 cm.
- Pritvirtinkite langą ir užpildykite tarpus tarp rėmo ir angokraščio montavimo putomis.
- Putoms sukietėjus ir nupjovus perteklių, pašalinkite apsauginę plėvelę nuo juostos ir priklijuokite ją prie angokraščio.
- Juosta turi būti priklijuota prie paviršių ištaisai, be oro tarpų. Juostos išlyginimui ir prispaudimui rekomenduojame naudoti kietą volelį arba minkštą mentelę.
- Papildomai galima naudoti spec. klijus (pvz. Vapourseal / Soudafoil 360H).
- Pastato judėjimo kompensavimui, klijuodami juostą, jos neįtempkite.
- Kol klijai susiklijuos su medžiagomis, maždaug 5 valandas, apsaugokite jungtį nuo lietaus.
- Tinkas nekeičia juostos fizikinių savybių.
- Dėmesio! Reikalui esant, juostas galima suklijuoti vieną su kita, taip gauti reikiamą didesnę plotį.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

FOLIENBAND EC INSIDE ALU TOTAL GAROIZOLIACINĖ MONTAVIMO JUOSTA

Data: 18/06/2018

Lapas: 2 iš 2

- Paviršius rekomenduojame nugruntuoti Aerosol Primer gruntu, taip bus geresnis sukibimas.

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastinių pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie produkto sandėliavimą bei tvarkymą rasite ant pakuotės lipduko bei saugos duomenų lape.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime priimti atsakomybės už galimus padarinius. Bet kuriuo atveju rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.