

Fix ALL® MOUNTING TAPE TRANSPARENT

Fix ALL® SKAIDRI TVIRTINIMO JUOSTA

Data: 03/02/2024

Lapas: 1 iš 2

Techniniai duomenys:

Pagrindas	Akrilo juosta
Klijų sluoksnis	Akrilas
Apsauginė plėvelė	PE plėvelė
Spalva (juostos)	Skaidri
Spalva (apsauginės plėvelės)	Raudona
Storis (juosta + klijai)	0,50 mm
Plėšimo jėga 90° (nerūdijantis plienas – 24h) ASTM D-3330	1650 N/m
Dinaminė šlytis (nerūdijantis plienas) ASTM D-1002	680 kPa
Vidutinis atsparumas tempimui (aliuminis) ASTM D-987	700 kPa
Statinė šlytis (nerūdijantis plienas) ASTM D-3330	> 10 000 min (apkrova = 250 g/m ²)
Terminis atsparumas**	- 40 °C → 90 °C
Naudojimo temperatūra	8 °C → 40 °C

* Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t.t., taip pat nuo klijuojamų paviršių. ** Šios vertės galioja pilnai sukietėjusiam produktui.

Produkto aprašymas:

Fix ALL® Skaidri tvirtinimo juosta - kristolo skaidrumo, ypač plona, dvipusė juosta nematomam stiklų ar skaidrių medžiagų klijavimui. Idealiai tinka greitam, lengvam ir ilgalaikiam įvairių medžiagų tvirtinimui prie stiklo, veidrodžių, plytelių, akmens, plieno, daugumos metalo rūšių, lakuotos medienos, faneros ir daugumos plastikų. Fix ALL® Skaidri tvirtinimo juosta – ilgalaikiam ir labai stipriam klijavimui. Gali būti naudojama vidaus bei išorės darbams.

Savybės:

- 100% skaidri, kristolo skaidrumo
- Itin plona
- Senstant išlieka skaidri
- Klijuojama greitai ir lengvai
- Aukšta klijavimo jėga

- Atspari šlyčiai
- Tinka klijuoti nelygius pagrindus
- Lengvai pašalinama apsauginė plėvelė
- Naudojama vidaus ir išorės darbams
- Atspari UV spinduliams
- Atspari drėgmei
- Geras terminis atsparumas
- Darbus galima tęsti nedelsiant
- Pakeičia mechaninį tvirtinimą
- Fix ALL® šeimos dalis

Panaudojimo sritys:

- Bepalvių, skaidrių medžiagų: stiklo ir organinio stiklo, klijavimas.
- Tinka sienoms ir luboms.
- Galima naudoti tiek viduje, tiek lauke.
- Galima naudoti vonios kambariuose arba drėgnoje aplinkoje.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.

Fix ALL® MOUNTING TAPE TRANSPARENT Fix ALL® SKAIDRI TVIRTINIMO JUOSTA

Data: 03/02/2024

Lapas: 2 iš 2

Pristatymo forma:*Įpakavimas:* ritė (permatamoje pakuotėje)*Ilgis (m):* 1.5*Storis (mm):* 0.5*Plotis (mm):* 19**Galiojimo laikas:**

Mažiausiai 24 mėn. nuo pagaminimo datos originalioje, neatidarytoje pakuotėje vėsioje ir sausoje vietoje, nuo +5°C iki +25°C.

Paviršiai:

Tipas: Didelės paviršiaus energijos medžiagos (pvz., metalai, stiklas). Geriausios charakteristikos, adhezija ne su šiurkščiais paviršiais. Netinka:

Vidutinės paviršiaus energijos medžiagos: (pvz., ABS, PC, PS, PVC), Žemos paviršiaus energijos medžiagos (pvz., PE, PP, PTFE, EVA).

Pobūdis: tvirtas, švarus, sausas, be dulkių ir riebalų. Įsitikinkite, kad ant paviršiaus nėra šerkšno ar kondensato.

Paviršiaus paruošimas: Mes rekomenduojame kiekvienam paviršiui atlikti preliminarų sukibimo ir suderinamumo bandymą.

Naudojimo instrukcija:

Naudojimo būdas: Užklijuokite Fix ALL® Skaidrią tvirtinimo juostą per visą klijuojamo elemento ilgį. Geriausia juostą klijuoti vertikaliai. Stipriai prispauskite ir palaikykite 5 sek. Nuimkite apsauginę plėvelę, priglauskite klijuojamą detalę prie paviršiaus ir tvirtai prispauskite. Lipnus juostos sluoksnis yra

jautrus suspaudimui, kuo tvirčiau spaudžiama, tuo geresnis sukibimas. Užfiksuoja per 5 sek., 70% pilno stiprumo pasiekama po 20 min., o pilnas klijavimo stiprumas pasiekiamas po 24 val.

Valymas: Klijų likučius galima pašalinti Soudal Adhesive Remover-CT arba Soudal Surface Cleaner.

Taisymas: ta pačia medžiaga

Sveikatos ir saugos rekomendacijos:

Laikykitės įprastų pramoninės higienos reikalavimų. Daugiau informacijos apie gaminio saugumą ir tvarkymą rasite saugos duomenų lape bei ant pakuotės lipduko.

Pastabos:

- Tiek pagrindo, tiek Tiek Fix ALL® skaidrios tvirtinimo juostos temperatūros turi atitikti nurodytas naudojimo temperatūros ribas.
- Nenaudoti ant užšalusių paviršių bei paviršių, ant kurių susikaupęs kondensatas.
- Nenaudokite veidrodžių klijavimui.
- Patarimas: Prieš pilnai apkraunant rekomenduojama palaukti 24 val. (pvz. klijuojant kabliukus).

Atsakomybė:

Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų, stebėjimų bei mūsų patirties. Jis yra bendro pobūdžio ir neužtraukia jokios atsakomybės. Vartotojas turi pats įsitikinti, savo testų pagalba, ar produktas yra tinkamas naudoti.

Pastaba: Šis techninės informacijos lapas pakeičia visus ankstesnius. Šiame dokumente išdėstyti nurodymai kyla iš mūsų bandymų bei mūsų patirties ir buvo pateikti sąžiningai. Kadangi turima didelė medžiagų ir paviršių įvairovė bei jos gali būti naudojamos gausybe skirtingų būdų, kurių mes patikrinti negalime, mes negalime prisiimti atsakomybės už galimus padarinius. Kadangi konstrukcijos, paviršių kokybė ir darbo sąlygos yra ne mūsų kontrolės ribose, jokia atsakomybė nepriimama. Visais atvejais rekomenduojame pirma atlikti išankstinį bandymą. Soudal pasilieka teisę modifikuoti produktus be išankstinio įspėjimo.